



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



系列

玻璃/玻璃



光伏组件

参考
介绍

SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-36

类

单晶



材料

英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。

用法

我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。

正面

组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：

- ☑ 高透过率。
- ☑ 反射率低。
- ☑ 铁含量低。

太阳能电池片

这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。

每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。

在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。

密封

电池电路层使用密封：

- ☑ EVA (聚氯乙烯)。
- ☑ POE (聚烯烃)。
- ☑ PVB (聚乙烯醇缩丁醛)。

后部

模块的背面含有低铁含量的钢化玻璃到外界因素的影响，并保证电气绝缘。

接线盒

IP67 的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。

这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。

性能

在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。

质量控制

我们的质量控制分为三部分：

- ☑ 常规检查，能够保证原材料的质量。
- ☑ 生产程序上的质量控制。
- ☑ 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。


担保

我们的制造厂已具备：

- ☑ 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
- ☑ 通过ISO 14001环境管理体系认证。
- ☑ 通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

证书

我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。



制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



系列	玻璃/玻璃	参考	SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-36	类	单晶
----	-------	----	--------------------------	---	----

光伏组件					
光伏电池					
电气特征					

类型	Monofacial	sc-Si			
机械特性			的温度系数		
高度	mm	156,75 x 156,75 ±0,5	Tk 时的电压	%/K	-0,36
厚度	μm	210 ±20	Tk 时的电流	%/K	0,07
前面	[-]	Si3N4抗反射涂层	Tk 功率	%/K	-0,38
后面	[+]	铝背面场 (Al-BSF)			

光伏面板					
电气特征					

STC (标准测试条件)							
最大功率	[Pmpp]	瓦	145	150	155	160	±3% (*)
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+5				
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	18,25	18,34	18,37	18,49	IEC 60904-1
最大功率时的电流	[Impp]	安培	7,94	8,18	8,44	8,65	IEC 60904-3
开路电压	[Voc]	伏	22,54	22,64	22,68	22,82	±3% (*)
短路电流	[Isc]	安培	8,62	8,71	8,88	9,11	±4% (*)
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500 / 1000				IEC / UL
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15				
效率	[ηm]	%	14,62	15,13	15,63	16,14	
形状因数	[FF]	%	74,63	76,07	76,96	76,96	

STC (标准测试条件): 辐照度: 1000 W/m² + 电池片温度: 25° C + 大气质量: 1.5
* (考虑LID, 认证机构的功率范围)

NMOT (组件标称工作温度)							
最大功率	[Pmpp]	瓦	107	111	114	118	IEC 61215
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	16,62	16,70	16,73	16,84	
最大功率时的电流	[Impp]	安培	6,45	6,64	6,85	7,02	
开路电压	[Voc]	伏	20,60	20,69	20,73	20,86	
短路电流	[Isc]	安培	6,99	7,06	7,20	7,39	

机械特性					
面板	宽度 (X)	高度 (Y)	面积		
高度	670	x	1480	毫米	0,99 平方米
电池					
高度	156,75	x	156,75	毫米	0,02 平方米
数量	4	x	9	=	36 单位
					0,88 平方米

组件					
材料	数量	厚度 (Z)	描述	密度	总重量
玻璃-1	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	8,03 千克
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,40 千克
焊带	5 单位	0,2 毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,09 千克
电池	36 单位	0,21 毫米	sc-Si	0,20 千克/平方米	0,18 千克
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,40 千克
玻璃-2	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	8,03 千克
接线盒	1 单位	10 毫米	Monopolar	0,10 千克/平方米	0,10 千克
二极管 (旁路)	4 单位			0,01 千克/平方米	0,02 千克
电缆 (+/-)	2 单位	4 毫米2	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克
连接器	2 单位	MC4-T4 类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克
总		7,57 毫米		19,84 千克/平方米	17,55 千克

热特性					
的温度系数			单晶		
短路电流的温度系数	α	[Isc]	0,0814		%/°C
开路电压的温度系数	β	[Voc]	-0,3910		%/°C
最大功率的温度系数	γ	[Pmpp]	-0,5141		%/°C
最大功率电流的温度系数		[Impp]	0,1000		%/°C
最大功率电压的温度系数		[Vmpp]	-0,3800		%/°C
组件标称工作温度		[NMOT]	+ 47 ± 2		°C

公差					
工作温度	- 40 / + 85 °C	玻璃尺寸	< ± 2,5 毫米		0
电介质绝缘电压	3000 伏	玻璃对称公差	< ± 3 毫米		0
相对湿度	0 / 100 %	细胞单弦分散	< ± 1 毫米		EN 12543-5
风阻力	2400 Pa				EN 12543-5
机械承载能力	5400 Pa	最大抗冰雹	Ø 35	97 m/s	EN 12543-6
接地电导率	≤ 0.1 Ω	阻抗性	≥ 100 Ω		

分类						
应用	A 类	IEC 61730	污染	程度	1	IEC 61730
电气保护	II 类	IEC 61140 IEC 61730	物料	组	I	IEC 61730
耐火性	A 类	ANSI/UL 790 IEC 61730	安全	因素	1.5	IEC 61730

制造商




SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net





系列	玻璃/玻璃	光伏组件	SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-36	类	单晶
----	-------	------	--------------------------	---	----

位置	正面	-	背面	■	接线盒	-	轴(X)	■	轴(Y)	-
----	----	---	----	---	-----	---	------	---	------	---



间距(列)	670	毫米
-------	-----	----



类	AAA	IEC 60904-9	功率测量不确定度范围内	± 3 %
---	-----	-------------	-------------	-------

STC条件		NMOT条件	
辐照度	1000 瓦/m ²	辐照度	800 瓦/m ²
电池片温度	25 °C	环境温度	20 °C
大气质量	1,5	大气质量	1,5
	ASTM G173	风速	1 m/s
	ASTM 1036		

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net



光伏组件

系列 玻璃/玻璃 参考 SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-36 类 单晶

标准保证
线性表现保证



制造缺陷	12 年数。			
性能	90 %	年后额定功率的	12	运行。
	80 %	年后额定功率的	25	运行。
寿命	> 30 年数。			

环境信息

太阳能小时峰值	6 天				
辐照度媒体	1000 W/ m2		kWh	煤	汽油/天然气 综合
能量产生	0,87 kWh/ 天		1	0,961	0,828
	26 kWh/ 月	避免二氧化碳排放	天	0,84	0,72
	318 kWh/ 年		月	25,08	21,61
			年	305,17	262,93
					0,372 kg/CO2
					0,32 kg/CO2
					9,71 kg/CO2
					118,13 kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
OHSAS 18001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU, 该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏 (PV) 模块。设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第1部分: 结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第2部分: 试验要求。
IEC/EN 61701	光伏 (PV) 模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏 (PV) 模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏 (PV) 模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。第1部分: 结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。



填充

集装箱20			集装箱40'HQ		
光伏组件 x 托盘	托盘	合计	光伏组件 x 托盘	托盘	合计
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 光伏 (PV) 模块 - 运输试验 - 第1部分: 模块封装单元的运输和运输					

出口信息

HS编码	85414020	TARIC代码	8541409021
评论			

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。
本数据基于和满足欧盟标准50380:2018。