制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	**参考**	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	**类**	多晶

介绍





材料 英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。

用法 我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。

正面 组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：
- 高透过率。
- 反射率低。
- 铁含量低。

太阳能电池片 这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。

每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。

在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。

密封 电池电路层使用密封:
- EVA (聚氯乙烯)。

后部 模块的背面含有低铁含量的钢化玻璃到外界因素的影响，并保证电气绝缘。

接线盒 IP67 的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。

这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。

性能 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。

质量控制 我们的质量控制分为三部分:
- 常规检查，能够保证原材料的质量。
- 生产程序上的质量控制。
- 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。

担保 我们的制造厂已具备:
- 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
- 通过ISO 14001环境管理体系认证。
- 通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

证书 我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列 的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。



制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	参考	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	类	多晶

光伏电池

类型	Monofacial	mc-Si

机械特性

高度	毫米	125 x 125	±0,5		
厚度	µm	210	±20		
前面	[-]	Si3N4抗反射涂层			
后面	[+]	铝背面场 (Al-BSF)			

的温度系数

Tk 时的电压	%/K	-0,36
Tk 时的电流	%/K	0,07
Tk 功率	%/K	-0,38

光伏面板

电气特征

STC (标准测试条件)

最大功率	[Pmpp]	瓦	205	210	215	220	±3% (*)
电源选择	[Pmpp]	瓦		0/+5			
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	37,15	37,44	37,80	38,02	IEC 60904-1
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3
开路电压	[Voc]	伏	45,18	45,50	45,86	45,97	±3% (*)
短路电流	[Isc]	安培	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流		1500 / 1000			IEC / UL
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	安培		15			
效率	[ηm]	%	16,25	16,64	17,07	17,44	
形状因数	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15	

STC (标准测试条件): 辐照度: 1000 W/m2 + 电池片温度: 25º C + 大气质量: 1,5

* （考虑LID. 认证机构的功率范围）

NMOT (组件标称工作温度)

最大功率	[Pmpp]	瓦	151	155	159	162	IEC 61215
最大功率时的电压	[Vmpp]	V	33,83	34,09	34,42	34,61	
最大功率时的电流	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70	
开路电压	[Voc]	V	41,29	41,59	41,92	42,02	
短路电流	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97	

NMOT (组件标称工作温度): 辐照度: 800 W/m2 + 环境温度: 20º C + 大气质量: 1.5 + 风速: 1 m/s

机械特性

面板	宽度 (X)		高度 (Y)		对角线		面积	功率/面积
高度-玻璃-1	802	x	1574	毫米			1,26 平方米	174 Wp/m2
高度-玻璃-2	802	x	1574	毫米			1,26 平方米	
电池								
高度	125,00	x	125,00	毫米	210 毫米		0,02 平方米	
间距 (顶端)			26	毫米				
细胞之间的分离	2	x	2	毫米				
间距 (左边)	21	毫米						
间距 (右边)	21	毫米						
间距 (底部)			26	毫米				
数量	6	x	12	=	72 单位		1,13 平方米	

组件

材料	数量		厚度 (Z)		描述	密度	总重量	热阻
玻璃-1	1	单位	3,2	毫米	钢化	8,10 千克/平方米	10,22 千克	0,1730 m2K/W
片状密封剂	1	单位	0,45	毫米	EVA	0,48 千克/平方米	0,60 千克	0,0032 m2K/W
焊带	5	单位	0,2	毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,11 千克	
电池	72	单位	0,21	毫米	mc-Si	0,20 千克/平方米	0,23 千克	
片状密封剂	1	单位	0,45	毫米	EVA	0,48 千克/平方米	0,60 千克	0,0032 m2K/W
玻璃-2	1	单位	3,2	毫米	钢化	8,10 千克/平方米	10,22 千克	0,1730 m2K/W
接线盒	1	单位	10	毫米	PVC-IP68	0,10 千克/平方米	0,10 千克	
二极管（旁路）	6	单位				0,01 千克/平方米	0,02 千克	
电缆 (+/-)	2	单位	4	毫米2	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克	
连接头	2	单位	MC4-T4	类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克	
总			**7,51**	**毫米**		**17,76 千克/平方米**	**22,41 千克**	**0,35 m2K/W**

热特性

的温度系数			多晶	
短路电流的温度系数	α	[Isc]	0,0825	%/º C
开路电压的温度系数	β	[Voc]	-0,4049	%/º C
最大功率的温度系数	γ	[Pmpp]	-0,4336	%/º C
最大功率电流的温度系数		[Impp]	0,1000	%/º C
最大功率电压的温度系数		[Vmpp]	-0,3800	%/º C
组件标称工作温度		[NMOT]	+ 47 ± 2	º C

热传输 (U)				太阳能因子 (G)			
Ug-值	2,84 瓦/m2 K		EN 673	G-值	0,35 %		EN 410
紫外线透射				**隔音 (R)**			
UV-值	1,50 %	300-380 nm	EN 410	R-值	32(-1:-3)		EN 12758
光传输 (LT)							
LT-值	10,88 %	380-780 nm	EN 410	不透明度	89,12 %	CIE D65	ISO 9050
外部反射 (LRe)				**内部反射 (LRi)**			
RLe-值	8,00 %		EN 410	RLi-值	15,00 %		EN 410

公差			
工作温度	- 40 / + 85 ºC	玻璃尺寸	< ± 2,5 毫米	EN 12543-5
电介质绝缘电压	3000 伏	玻璃对称公差	< ± 3 毫米	EN 12543-5
相对湿度	0 / 100 %	细胞单弦分散	< ± 1 毫米	EN 12543-6
风阻力	2400 Pa	245 kg/m2			IEC 61215
机械承载能力	8000 Pa	816 kg/m2	最大抗冰雹	Ø 35	97 m/s	IEC 61215
接地电导率	≤ 0.1 Ω		抵抗性	≥ 100 Ω		

分类			
应用	A 类	IEC 61730	污染	1 程度	IEC 61730
电气保护	II 类	IEC 61140 IEC 61730	物料	I 组	IEC 61730
耐火性	A 类	ANSI/UL 790 IEC 61730	安全	1.5 因素	IEC 61730

夹层玻璃 (EN 14449)			
抗冲击性	1B1 类	EN 12600	高温	OK	EN 12543-4
手动攻击	P2A 类	EN 356	湿度	OK	EN 12543-4

制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	参考	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	类	多晶

图纸

接线盒

位置	正面	-	背面	■	边界	-	轴 (X)	■	轴 (Y)	-

面板

正面



反面



部分



宽度 (X) 802 毫米　　厚度 (Z) 7,51 毫米

性能

电池

温度

取决于温度 Isc, Voc 和 Pmax



--- Pmax --- Voc --- Isc

照度

取决于温度 Isc, Voc 和 Pmax
(电池温度: 25º C)



--- Voc --- Isc --- Pmax

面板

温度

电气性能
(电池温度: 25º C)



--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

IV-照度



I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)

太阳能模拟器

类	AAA	IEC 60904-9	功率测量不确定度范围内	± 3 %

电气措施

STC条件			NMOT条件		
辐照度	1000 瓦/m2	IEC 60904-1	辐照度	800 瓦/m2	IEC 61215
电池片温度	25 ºC	IEC 60904-3	环境温度	20 ºC	
大气质量	1,5	ASTM G173	大气质量	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	风速	1 m/s	

制造商

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

光伏组件

系列	玻璃/玻璃	**参考**	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-72	**类**	多晶

标准保证

线性表现保证



制造缺陷	12 年数。				
性能	90 %	年后额定功率的	12	运行,	
	80 %	年后额定功率的	25	运行。	
寿命	> 30 年数。				

环境信息

太阳能小时峰值	6 天			**kWh**	**煤**	**汽油/天然气**	**综合**	
辐照度媒体	1000	W/ m2			1	0,96	0,83	0,37 kg/CO2
能量产生	1,23	kWh/ 天	**避免二氧化碳排放**	**天**		1,18	1,02	0,46 kg/CO2
	37	kWh/ 月		**月**		35,47	30,56	13,73 kg/CO2
	449	kWh/ 年		**年**		431,61	371,87	167,07 kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
ISO 45001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU，该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏（PV）模块。设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏（PV）模块安全认证 - 第1部分：结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏（PV）模块安全认证 - 第2部分：试验要求。
IEC/EN 61701	光伏（PV）模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏（PV）模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏（PV）模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。第1部分：结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。

填料

集装箱20			**集装箱40'HQ**		
光伏组件 x 托盘	**托盘**	**合计**	**光伏组件 x 托盘**	**托盘**	**合计**
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 光伏（PV）模块 - 运输试验 - 第1部分：模块封装单元的运输和运输

出口信息

HS编码	85414020	**TARiC代码**	8541409021

电气和电子设备生产商的注册

WEEE	7378	**实体**	ECOASIMELEC

描述

硅电池光伏组件 mc-Si, 光伏建筑一体化-玻璃/玻璃, 用于架构集成, 来自制造商 SOLAR INNOVA, 最大功率 (Wp) 205-220 W, 最大功率时的电压 (Vmp) 37,15-38,02 V, 最大功率时的电流 (Imp) 5,52-5,79 A, 开路电压 (Voc) 45,18-45,97 V, 短路电流 (Isc) 5,78-6,13 A, 效率 16,25-17,44 %, 组成的 72 电池, 前层钢化玻璃厚 3,2 毫米, 细胞封装层 EVA , 背层 3,2 毫米, 接线盒 (二极管, 电缆 4 毫米2, 900 mm 连接头 MC4-T4), 工作温度 - 40 / + 85 ºC, 尺寸 802 x 1574 x 7,51 毫米, 风阻力 2400 Pa, 机械承载能力 8000 Pa, 重量 22,41 千克

评论

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。
本数据基于和满足欧盟标准50380。
图片仅供说明之用。