

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net



W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	BIPV-PARAPETI/SPANDRELS	Referinta	SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-18	Tip	MONOCRISTALINE
-------	-------------------------	-----------	--------------------------	-----	----------------

INTRODUCERE



MATERIALS

Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.

USE

Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.

FATA

Partea din fata a modulului contine un geam solar securizat monostrat cu:

- Inalt nivel de transmisivitate.
- Reflectivitatea scazuta.
- Continut scazut de fier.

CELEULE

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu monocristalin de inalta eficienta (sunt confectionate dintr-un singur geam de siliciu de inalta puritate), pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu.

Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau turbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).

INCAPSULARE

Circuitele celulelor es lamina utilizand:

- PVB (Polivinil Butiral).

SPATE

Partea din spate a modulului contine un sticla temperata care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.

CUTIE JONCTIUNI

Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiiilor. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass.

Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.

PERFORMANTE

Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.

CONTROL DE CALITATE

Avem un control de calitate impartit in trei elemente:

- Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime.
- Control de calitate in timpul procesului de fabricatie.
- Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.


GARANTII

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- ISO 45001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

CERTIFICATE

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.



FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie BIPV-PARAPETI/SPANDRELS Referinta SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-18 Tip MONOCRISTALINE

CELULE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tip	Monofacial	sc-Si
Putere maxima	[Pmpp] Wp	5,56
Tensiune la putere maxima	[Vmpp] V	0,59
Curentul la putere maxima	[Imp] A	9,45
Tensiune circuit deschis	[Voc] V	0,68
Curentul de scurtcircuit	[Isc] A	9,92
Eficienta	[ηc] %	22,63

CARACTERÍSTICI MECANICE

COEFICIENT DE TEMPERATURA

Dimensiune	mm	156,75 x 156,75 ±0,25	Tk Tensiune	%/K	-0,36
Grosime	μm	180 ±20	Tk Curentul	%/K	0,07
Fata	-	Si3N4 anti-reflectie de acoperire	Tk Putere	%/K	-0,38
Sparte	+	Aluminiu (Al-BSF)			

MODULE

CARACTERÍSTICI ELECTRICE

CONDITII STC

Putere maxima	[Pmpp] Wp	100	±3% (*)
Selectarea putere	[Pmpp] %	±3	
Tensiune la putere maxima	[Vmpp] V	10,58	IEC 60904-1
Curentul la putere maxima	[Imp] A	9,45	IEC 60904-3
Tensiune circuit deschis	[Voc] V	12,20	±3% (*)
Curentul de scurtcircuit	[Isc] A	9,92	±4% (*)
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst] V	1500 / 1000	IEC / UL
Fusible máximo en serie	[Icf] A	15	
Eficienta	[ηm] %	15,16	
Factor de Forma	[FF] %	82,62	

STC (Conditii de Testare Standard): Radiatia: 1000 W/m2 + Temperatura celulei: 25° C + Masa de Aer: 1,5

* (Avand in vedere LID, gama de putere a autoritatii de certificare)

CONDITII NMOT

Putere maxima	[Pmpp] Wp	74	IEC 61215
Tensiune la putere maxima	[Vmpp] V	9,64	
Curentul la putere maxima	[Imp] A	7,68	
Tensiune circuit deschis	[Voc] V	11,15	
Curentul de scurtcircuit	[Isc] A	8,05	

NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a Modulului): Radiatia: 800 W/m2 + Temperatura ambientala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vântului: 1 m/s

CARACTERÍSTICI MECANICE

MODULE	LATIME (X)	INALTIME (Y)	DIAGONALA	ZONA	PUTERE/ZONA
Dimensiune - Geam-1	1100 x	600 mm		0,66 m2	152 Wp/m2
Dimensiune - Geam-2	1100 x	600 mm		0,66 m2	
CELULE					
Dimensiune	156,75 x	156,75 mm	210 mm	0,02 m2	
Distanta - Superioara		61 mm			
Distanta între Celule	4 x	4 mm			
Distanta - Stanga	70 mm				
Distanta - Dreapta	70 mm				
Distanta - Inferioara		61 mm			
Cantitate	6 x	3 =	18 unitati	0,44 m2	

COMPONENTE

MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA
Geam-1	1 unitati	6 mm	Calita	15,19 kg/m2	10,02 kg
Incapsulare	1 unitati	0,76 mm	PVB	0,81 kg/m2	0,53 kg
Busbars	5 unitati	1 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,04 kg
PV Cells	18 unitati	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,09 kg
Incapsulare	1 unitati	0,76 mm	PVB	0,81 kg/m2	0,53 kg
Geam-2	1 unitati	6 mm	Calita	15,19 kg/m2	10,02 kg
Cutie Jonctiuni	1 unitati	10 mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg
Dioda (By-pass)	1 unitati			0,01 kg/m2	0,02 kg
Cablu (+/-)	2 unitati	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg
Conectoare	2 unitati	MC3 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg
TOTAL		13,73 mm		32,55 kg/m2	21,67 kg

CARACTERÍSTICI TERMICE

COEFICIENT DE TEMPERATURA		MONOCRISTALINE	
Coefficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]	0,0814
Coefficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]	-0,3910
Coefficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]	-0,5141
Coefficient de temperatura curentul la putere maxima		[Imp]	0,1000
Coefficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]	-0,3800
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]	+ 47 ± 2 ° C

TOLERANTE

Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C	Dimensiunea sticlei	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Voltaj de izolatie dielectric	3000 V	Simetrie sticlei	< ± 3 mm	EN 12543-5
Umezeala relativa	0 / 100 %	Distolerance celulelor unice de sir	< ± 1 mm	EN 12543-6
Rezistenta la vant	2400 Pa			IEC 61215
Rezistenta mecanica	21600 Pa	2203 kg/m2	Rezistenta maxima la grindina	∅ 35 97 m/s IEC 61215
Conductivitatea la sol	≤ 0.1 Ω		Rezistenta	≥ 100 Ω

CLASIFICARI

Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	1 Gradul	IEC 61730
Protectie electrica	II Clasa	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	I Grupul	IEC 61730
Rezistenta la foc	A Clasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Siguranta	1.5 Factori	IEC 61730

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie BIPV-PARAPETI/SPANDRELS Referinta SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-18 Tip MONOCRISTALINE

DESEN

CUTIE JONCTIUNI



Pozitie Fata - Spate Marginea Axa (X) Axa (Y)

MODULE

FATA

SPATE

SECTIUNE



INALTIME (Y) 600 mm


LATIME (X) 1100 mm GROSIME (Z) 13,73 mm

PERFORMANTA

CELULE


TEMPERATURI

Temperatura in functie de I_{sc}, Voc si P_{max}



RADIATIA


Iradiere in functie de I_{sc}, Voc si P_{max} (temperatura celulei: 25° C)




PANELS

TEMPERATURI

Performanta Electrica (temperatura celulei: 25° C)



IV-RADIATIA



SIMULATOR SOLAR

Clasa AAA IEC 60904-9 Incertitudine de masurarea puterii ± 3 %

MASURI ELECTRICE

CONDITII STC

CONDITII NMOT

Radiatia	1000 W/m ²	IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m ²	IEC 61215
Temperature celulei	25 °C	IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C	
Masa de Aer	1,5	ASTM G173	Masa de Aer	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	Viteza vantului	1 m/s	

MANUFACTURER



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




MODUL FOTOVOLTAIC

Serie BIPV-PARAPETI/SPANDRELS Referinta SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-18 Tip MONOCRISTALINE

GARANTII STANDARD

GARANTIE DE PERFORMANTA LINIARA



Defect de fabricare	12 ani.			
Performanta	90 %	din puterea nominala dupa	12	ani de functionare,
	80 %	din puterea nominala dupa	25	ani de functionare.
Durata de viata	> 30 ani.			

INFORMAȚII DE MEDIU

Vârful de Ore Solare	6 zi						
Radiatia medie	1000 W/ m2		kWh	Carbune	Benzina/Gaz	Combinat	
Energie generata	0,60 kWh/ zi		1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2	
	18 kWh/ luna		zi	0,58	0,50	0,22 kg/CO2	
	219 kWh/ an		emisiile de				
			CO2	an	210,61	181,46	81,52 kg/CO2

CERTIFICATE

ISO 9001	Sistem de management al calitatii.
ISO 14001	Sistemul de management de mediu.
ISO 45001	Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.
CE	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
EN 50583-1	Fotovoltaică în clădiri. Partea 1: Module BIPV.
SR EN 61215	Module fotovoltaice terestre (PV) - Calificarea proiectului și aprobarea de tip.
SR EN 61730-1	Calificare pentru securitatea în funcționare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerințe de construcție.
SR EN 61730-2	Calificare pentru securitatea în funcționare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerințe pentru încercări.
SR EN 61701	Încercarea de coroziune la ceață salină a modulelor fotovoltaice (PV).
SR EN 62716	Module fotovoltaice (PV). Încercare de coroziune cu amoniac.
SR EN 62790	Cutii de joncțiune pentru module fotovoltaice. Cerințe de securitate și încercări.
SR EN 62804-1	Module fotovoltaice (PV) - Metode de încercare pentru detectarea degradării induse de potențial. Partea 1: Silicon cristalin.
SR EN 62852	Conectoare pentru aplicații de curent continuu în sisteme fotovoltaice. Cerințe de securitate și încercări.
UL 1703	Standard pentru modulele fotovoltaice cu placi plate.



AMBALARE

PANELS X PALLET	CONTAINER 20'		PANELS X PALLET	CONTAINER 40'HQ	
	PALLETS	TOTAL		PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

INFORMAȚII DE EXPORT

Codul HS 85414020 Codul TARIC 8541409021

REGISTRUL PRODUCĂTORILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

WEEE 7378 Entitate ECOASIMELEC

DESCRIERE

Modul solar fotovoltaic cu celule de siliciu sc-Si de la producătorul SOLAR INNOVA, seria BIPV-Parapeti-Spandrels, putere maxima (Wp) 100 W, tensiune la putere maxima (Vmp) 10,58 V, curentul la putere maxima (Imp) 9,45 A, tensiune circuit deschis (Voc) 12,20 V, curentul de scurtcircuit (Isc) 9,92 A, eficienta 15,16 %, compus din 18 celule, strat frontal sticla câlita groasa 6 mm, incapsulante straturi de celule de PVB, stratul posterior de sticla calita gros 6 mm, cutie jonctiuni (dioda, cablu 4 mm2, 900 mm si conectoare MC3), temperatura de lucru - 40 / + 85 °C, dimensiuni 1100 x 600 x 13,73 mm, rezistenta la vant 2400 Pa, rezistenta mecanica 21600 Pa, greutate 21,67 kg.

COMENTARII

INSTIINTARE

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

Acesta fisa tehnica indeplineste cerintele prevazute de standardul EN 50380.