FABRICANT

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Série	BIPV-LATTES	**Référence**	SI-ESF-M-BIPV-SL-M140-2520	**Type**	MONOCRISTALLINS

INTRODUCTION



MATERIALS

Solar Innova utilise les derniers matériaux pour la fabrication de ses modules solaires.

USE

Nos modules sont idéales pour toute application qui utilise l'effet photoélectrique comme source d'énergie propre en raison de sa pollution chimique étant minime et aucune pollution sonore.

AVANT

La face avant du module contient un verre trempé solaire avec:
- Transmissivité élevée.
- Faible réflectivité.
- Faible teneur en fer.

PV CELLULES

Ces modules photovoltaïques utilisent des cellules de silicium monocristallin de haute efficacité (les cellules sont réalisées en un monocristal de silicium de haute pureté) pour convertir l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique à courant continu.

Chaque cellule est électriquement pour optimiser le comportement du module.

Ses performances sont excellentes sur toute la gamme du spectre lumineux, avec des rendements particulièrement élevés dans des situations de faible luminosité ou de nébulosité à diriger la lumière du soleil (rayonnement diffus).



ENCAPSULANT

Le circuit de la cellule est laminé en utilisant:
- SGP (Sentry Glass Plus).

ARRIÈRE

L'arrière du module contient un verre trempé qui assure une protection complète et protège contre les agents environnementaux et l'isolation électrique.

BOÎTE DE JONCTION

La boîte de jonction avec IP67, est en plastique résistant aux températures élevées et des terminaux contenant, bornes de connexion et de by-pass diodes.

Ces modules sont alimentés par des câbles symétriques de longueur, avec une section de cuivre d'un diamètre de 4 mm et une résistance de contact très faible, conçu pour réaliser les pertes de chute de tension minimale.

PERFORMANCE

Nos modules sont conformes à toutes les exigences de sécurité, non seulement la flexibilité mais aussi une double isolation et une haute résistance aux UV, pour tous ceux qui sont adaptés pour une utilisation dans des applications extérieures. La conception de ces modules permet leur intégration à la fois dans les bâtiments industriels et résidentiels (l'un des secteurs les plus émergents du marché photovoltaïque) et dans d'autres infrastructures, simples et esthétiques.

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Nous avons un contrôle de la qualité divisé en trois éléments:
- Des inspections régulières nous permettent de garantir la qualité des matières premières.
- Le contrôle de qualité dans le processus de nos processus de fabrication.
- Le contrôle de qualité des produits finis, qui, par l'inspection et de test de fiabilité et de performances.

GARANTIES

Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des normes:
- ISO 9001, en termes de systèmes et procédures de qualité.
- ISO 14001, en termes de systèmes de gestion environnementale.
- ISO 45001, concernant les systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail.

CERTIFICATS

Nos modules photovoltaïques sont certifiés par des laboratoires reconnus internationalement et sont la preuve de notre respect strict des normes internationales de sécurité, performance à long terme et la qualité globale des produits.

FABRICANT

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Série	BIPV-LATTES	**Référence**	SI-ESF-M-BIPV-SL-M140-2520	**Type**	MONOCRISTALLINS

PV CELLULES

Type	Monofacial	sc-Si

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE		
Taille	mm	140 x 5	±0,25	**Tk Tension**	%/K	-0,36
Épaisseur	µm	180	±20	**Tk Courant**	%/K	0,06
Frontale	[-]	Si3N4 revêtement anti-reflets		**Tk Puissance**	%/K	-0,36
Arrière	[+]	Aluminium (Al-BSF)				

PV MODULE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CONDITIONS STC

Puissance maximale	[Pmpp]	Wp	329	±3% (*)
Sélection de puissance	[Pmpp]	%	±3	
Tension à puissance maximale	[Vmpp]	V	40,96	IEC 60904-1
Courant à puissance maximale	[Impp]	A	8,02	IEC 60904-3
Tension en circuit ouvert	[Voc]	V	48,47	±3% (*)
Courant de court-circuit	[Isc]	A	8,47	±4% (*)
Tension maximale du système	[Vsyst]	V	1500 / 1000	IEC / UL
Courant nominal maximale du fusible	[Icf]	A	15	
Rendement	[ηm]	%	8,21	
Facteur de Forme	[FF]	%	79,99	

STC (Conditions de Test Standard): Éclairement: 1000 W/m2 + Température de cellule: 25º C + Masse d'air: 1,5

* (Compte tenu de LID, la plage de puissance de l'autorité de certification)

CONDITIONS NMOT

Puissance maximale	[Pmpp]	Wp	242	IEC 61215
Tension à puissance maximale	[Vmpp]	V	37,29	
Courant à puissance maximale	[Impp]	A	6,51	
Tension en circuit ouvert	[Voc]	V	44,30	
Courant de court-circuit	[Isc]	A	6,87	

NMOT (Température Nominale de Fonctionnement du Module): Éclairement: 800 W/m2 + Température ambiante: 20º C + Masse d'air: 1.5 + Vitesse du vent: 1 m/s

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

MODULE	LARGEUR (X)		HAUT (Y)		DIAGONAL		ZONE	PUISSANCE/ZONE
Taille - Verre-1	1000	x	4000	mm			4,00 m2	82 Wp/m2
Taille - Verre-2	1000	x	4000	mm			4,00 m2	
CELLULES								
Taille	140,00	x	5,00	mm	±0,25	mm	0,00 m2	
Distance - Haut			112	mm				
Distance entre les Cellules	10	x	4,00	mm				
Distance - Gauche	55	mm						
Distance - Droit	55	mm						
Distance - Bas			112	mm				
Quantité	6	x	420	=	2520	unités	1,76 m2	

COMPOSANTS

MATERIAUX	QUANTITE		ÉPAISSEUR (Z)		DESCRIPTION	DENSITÉ	POIDS TOTAL	RESISTANCE THERMIQUE
Verre-1	1	unités	12	mm	HST-UClear	30,37 kg/m2	121,49 kg	0,1814 m2K/W
Feuille Encapsulant	3	unités	0,76	mm	SGP	2,43 kg/m2	9,70 kg	0,0096 m2K/W
Busbars	5	unités	1	mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,18 kg	
PV Cellules	2520	unités	0,21	mm	sc-Si	0,20 kg/m2	0,35 kg	
Feuille Encapsulant	3	unités	0,76	mm	SGP	2,43 kg/m2	9,70 kg	0,0096 m2K/W
Verre-2	1	unités	12	mm	TVG	30,37 kg/m2	121,49 kg	0,1814 m2K/W
Boîte de Jonction	1	unités	10	mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg	
Diodes (By-pass)	210	unités				0,01 kg/m2	0,02 kg	
Câbles (+/-)	2	unités	4	mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg	
Connecteurs	2	unités	MC3	type	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg	
TOTAL			**29,19**	**mm**		**66,16 kg/m2**	**263,33 kg**	**0,38 m2K/W**

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE		MONOCRISTALLINS		
Coefficient de température du courant de court-circuit	α	[Isc]	0,0814	%/º C
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert	β	[Voc]	-0,3910	%/º C
Coefficient de température de la puissance maximale	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/º C
Coefficient de température du courant de puissance maximale		[Impp]	0,1000	%/º C
Coefficient de température de la tension de puissance maximale		[Vmpp]	-0,3800	%/º C
Température Nominale de Fonctionnement du Module		[NMOT]	+ 47 ± 2	º C

TRANSMISSION THERMIQUE (U)				FACTEUR SOLAIRE (G)		
Valeur Ug	2,62 W/m2 K		EN 673	**Valeur G**	0,38 %	EN 410

TRANSMISSION UV				ISOLATION ACOUSTIQUE (R)		
Valeur UV	1,50 %	300-380 nm	EN 410	**Valeur R**	32(-1:-3)	EN 12758

TRANSMISSION LUMINEUSE (LT)						
Valeur LT	55,90 %	380-780 nm	EN 410	**Opacité**	44,10 % CIE D65	ISO 9050

RÉFLEXION EXTÉRIEURE (LRe)			RÉFLEXION INTÉRIEURE (LRi)		
Valeur LRe	8,00 %	EN 410	**Valeur LRi**	15,00 %	EN 410

TOLÉRANCES

Température de fonctionnement	- 40 / + 85 ºC		**Dimension du verre**	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Tension d'isolement diélectrique	3000 V		**Symétrie du verre**	< ± 3 mm	EN 12543-5
Humidité	0 / 100 %		**Distolérance de chaîne simple**	< ± 1 mm	EN 12543-6
Résistance au vent	2400 Pa	245 kg/m2			IEC 61215
Résistance mécanique	43200 Pa	4405 kg/m2	**Résistance maximale à la grêle**	Ø 35 97 m/s	IEC 61215
Conductivité au sol	≤ 0.1 Ω		**Résistance**	≥ 100 Ω	

CLASSIFICATIONS

Application	A Classe		IEC 61730	**Pollution**	1 Degré	IEC 61730
Sécurité électrique	II Classe	IEC 61140	IEC 61730	**Matériaux**	I Groupe	IEC 61730
Résistance au feu	A Classe	ANSI/UL 790	IEC 61730	**Sécurité**	1.5 Facteurs	IEC 61730

FABRICANT

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Série	BIPV-LATTES	**Référence**	SI-ESF-M-BIPV-SL-M140-2520	**Type**	MONOCRISTALLINS

DESSIN

BOÎTE DE JONCTION

Position	Front	-	Arrière	-	Bord	■	Axe (X)	■	Axe (Y)	-

MODULE

FRONT



ARRIÈRE



SECTION



mm

4000

HAUT (Y)

LARGEUR (X) 1000 mm

ÉPAISSEUR (Z) 29,19 mm

PERFORMANCE

CELLULES

TEMPERATURE

Température en fonction de Isc, Voc et Pmax



--- Pmax --- Voc --- Isc

IRRADIANCE

Irradiance en fonction de Isc, Voc et Pmax
(température de la cellule: 25º C)



--- Voc --- Isc --- Pmax

MODULES

TEMPERATURE

Le rendement électrique
(température des cellules: 25º C)



--- I-V 1000 W/m2	- - - P-I 1000 W/m2
--- I-V 800 W/m2	- - - P-I 800 W/m2
--- I-V 600 W/m2	- - - P-I 600 W/m2
--- I-V 400 W/m2	- - - P-I 400 W/m2
--- I-V 200 W/m2	- - - P-I 200 W/m2

IV-IRRADIANCE



I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)

SIMULATEUR SOLAIRE

Clase	AAA	IEC 60904-9	**Incertitude de la mesure de la puissance**	± 3 %

MISURE

CONDITIONS STC			**CONDITIONS NMOT**		
Éclairement	1000 W/m2	IEC 60904-1	**Éclairement**	800 W/m2	IEC 61215
Température de cellule	25 ºC	IEC 60904-3	**Température ambiante**	20 ºC	
Masse d'air	1,5	ASTM G173	**Masse d'air**	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	**Vitesse du vent**	1 m/s	

FABRICANT

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Série	BIPV-LATTES	**Référence**	SI-ESF-M-BIPV-SL-M140-2520	**Type**	MONOCRISTALLINS

GARANTIES STANDARD

GARANTIE DE PERFORMANCE LINEAIRE



Défauts de fabrication	12	années.			
Performance	90 %	de la puissance nominale, après	12	années de fonctionnement,	
	80 %	de la puissance nominale, après	25	années de fonctionnement.	
Durée de vie	> 30	années.			

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Heures Solaires Pic	6	journée		**kWh**	**Charbon**	**Petrol/Gaz**	**Combiné**	
Éclairement moyenne	1000	W/ m2		1	0,961	0,828	0,372	kg/CO2
Énergie générée	1,97	kWh/ journée	**Émissions**	**journée**	1,89	1,63	0,73	kg/CO2
	59	kWh/ mois	**de C02**	**mois**	56,84	48,97	22,00	kg/CO2
	720	kWh/ année	**évitées**	**année**	691,56	595,85	267,70	kg/CO2

CERTIFICATS

ISO 9001	Management de la qualité en santé.
ISO 14001	Systèmes de management environnemental.
ISO 45001	Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
CE	Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
NF-EN IEC 61215	Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et homologation.
NF-EN IEC 61730-1	Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1: Exigences pour la construction.
NF-EN IEC 61730-2	Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 2: Exigences pour les essais.
IEC 63092-1	Le photovoltaïque dans les bâtiments - Partie 1 : Exigences pour les modules photovoltaïques intégrés au bâtiment.
UL 1703	Norme pour les modules et panneaux photovoltaïques à plaques planes.
EN 13501	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu.
EN 14449	Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Evaluation de la conformité/Norme de produit.
EN 12543	Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité.
EN 12600	Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat.
EN 50583	Eléments photovoltaïques dans la construction - Partie 1: Modules photovoltaïques incorporés au bâtiment.

EMBALLAGE

CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	**PALLETS**	**TOTAL**	**PANELS X PALLET**	**PALLETS**	**TOTAL**
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Modules photovoltaïques (PV) - Partie 1: transport et expédition d'unités d'emballage de modules.

INFORMATIONS SUR L'EXPORTATION

Code HS	85.41.43.00	**Code TARiC**	85.41.43.00

REGISTRE DES PRODUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

WEEE	7378	**Entité**	ECOASIMELEC

DESCRIPTION

Module solaire photovoltaïque à cellules de silicium sc-Si, série BIPV-Lattes pour l'intégration architecturale, du fabricant SOLAR INNOVA, puissance maximale (Wp) 328 W, tension à puissance maximale (Vmp) 40,96 V, courant à puissance maximale (Imp) 8,02 A, tension en circuit ouvert (Voc) 48,47 V, courant de court-circuit (Isc) 8,47 A, rendement 8,21 %, composé de 2520 cellules, couche avant en verre trempé épais 12 mm, couches encapsulantes de cellules de SGP, couche arrière de verre trempé épais 12 mm, boîte de jonction (diodes, câbles 4 mm2, 900 mm et connecteurs), température de fonctionnement - 40 / + 85 ºC, dimensions 1000 x 4000 x 29,19 mm, résistance au vent 2400 Pa, résistance mécanique 43200 Pa, poids 263,33 kg.

COMMENTAIRES

REMARQUER

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
Cette fiche de données est conforme aux conditions prescrites dans la norme EN 50380.
Images à titre indicatif seulement.