





## ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

### MÓDULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-60



Solar Innova usa os últimos materiais para a fabricação de seus módulos solar.

Nossos módulos são ideais para qualquer aplicativo que usa o efeito fotoelétrico como uma fonte de energia limpa por causa da sua poluição química mínima e sem poluição sonora. Pelo projeto, pode ser integrado facilmente em qualquer instalação.

A frente do módulo contém um vidro temperado solar com alta transmissividade, baixa refletividade e baixo teor de ferro.

Estes módulos fotovoltaicos usando células de silício monocristalino (alta eficiência de células são feitas de um único cristal de silício de alta pureza) para transformar a energia da radiação solar em eletricidade DC. Cada célula é classificado eletricamente para otimizar o comportamento do módulo.

O circuito celular é laminada com EVA (Acetato de Vinila) como um encapsulante. A folha é constituída por um plástico polímero (Tedlar) que fornece uma proteção completa e selado contra os agentes ambientais e isolamento elétrico.

A caixa de junção com IP67, é feito de plásticos resistentes a altas temperaturas e que contém terminais, os terminais de ligação e de by-pass diodos. Estes módulos são fornecidos com cabos simétricos de comprimento, com uma secção de diâmetro cobre de 4 mm e uma muito baixa resistência de contato, projetado para atingir as perdas mínimas de queda de tensão.

Nossos módulos cumprir todos os requisitos de segurança, não só flexibilidade mas também de isolamento duplo e alta resistência aos raios UV, para todos os que são adequados para uso em aplicações no exterior.


#### GARANTIAS

Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições da norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Nós temos um controle de qualidade dividido em três elementos:

- ✓ Inspeções regulares nos permitem garantir a qualidade da matéria-prima.
- ✓ Controle de qualidade no processo de nossos processos de fabricação.
- ✓ Controle de qualidade dos produtos acabados, que por inspeção e teste de confiabilidade e desempenho.

Nossos módulos de PV são certificados por laboratórios reconhecidos internacionalmente e são a prova da nossa adesão estrita às normas internacionais de segurança, desempenho a longo prazo e qualidade geral dos produtos.












## ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

### MÓDULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-60

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (STC)			
Potência máxima (Pmpp)	Wp	160	165
Tolerância	Wp	0 ~ + 5	
Tensão de potência máxima (Vmpp)	Volts	30,5	30,67
Corrente de potência máxima (Impp)	Ampères	5,26	5,38
Tensão de circuito aberto (Voc)	Volts	37,5	37,72
Corrente de curto-circuito (Isc)	Ampères	5,68	5,7
Tensão máxima do sistema (Vsyst)	Volts	600 (UL) / 1.000 (IEC)	
Díodos (By-pass)	Quantidade	3	
Máximo fusíveis em série	Ampères	10	
Eficiência (ηm)	%	14,5	15
Factor de Forma	%	≥ 73	

STC:	 Radiação: 1.000 W/m <sup>2</sup>	 Temperatura do módulo: 25° C	 Qualidade do ar: 1,5
------	--	--	--

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (NOCT)			
Potência máxima (Pmpp)	Wp	118	122
Tensão de potência máxima (Vmpp)	Volts	27,77	27,93
Corrente de potência máxima (Impp)	Ampères	4,27	4,37
Tensão de circuito aberto (Voc)	Volts	34,28	34,48
Corrente de curto-circuito (Isc)	Ampères	4,61	4,62

NOCT:	 Radiação: 800 W/m <sup>2</sup>	 Temperatura do ar: 20° C	 Qualidade do ar: 1,5	 Velocidade do vento: 1 m/s
-------	---	---	---	---

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS			
Tamanho	Altura	1.320 mm	51,97 polegadas
	Largura	802 mm	31,57 polegadas
	Espessura	35 mm	1,38 polegadas
Peso	Neto	13,6 kg	30 libras
Estrato anterior	Material	Vidro temperado e texturado de alta transmissividade	
	Espessura	4 ± 0,2 mm	0,16 polegadas
Células	Tipo	Monocristalinas	
	Quantidade	6 x 10 unidades	
	Tamanho	125 x 125 mm	5 polegadas
Conexão em série	Quantidade	60 unidades	
Conexão em paralelo	Quantidade	1 unidade	
Encapsulante	Material	EVA	
	Espessura	0,50 ± 0,03 mm	0,020 ± 0,0012 polegadas
Folha posterior	Material	TPT	
	Espessura	0,32 ± 0,03 mm	0,013 ± 0,0012 polegadas
Caixa de junção	Material	PVC	
	Proteção	IP67	
	Isolamento	Contra a humidade e intempéries	
Cabos	Tipo	Simétrico de comprimento	
	Comprimento	900 mm	35,4 polegadas
	Seção de cobre	4 mm	0,006 polegadas <sup>2</sup>
	Características	Baixa resistência de contato Perdas mínimas para a queda de tensão	
Conectores	Material	PVC	
	Tipo	MC4	
	Proteção	IP67	

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS		
Coefficiente de temperatura corrente de curto-circuito α (Isc)	%/° C	+ 0,0814
Coefficiente de temperatura tensão de circuito aberto β (Voc)	%/° C	- 0,3910
Coefficiente de temperatura de potência máxima γ (Pmpp)	%/° C	- 0,5141
Coefficiente de temperatura corrente de potência máxima (Impp)	%/° C	+ 0,10
Coefficiente de temperatura tensão de potência máxima (Vmpp)	%/° C	- 0,38
NOCT (Temperatura de Funcionamiento Nominal da Célula)	° C	+ 47 ± 2



## ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MÓDULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-60

TOLERANCIAS			
<b>Temperatura de trabalho</b>	° C	° F	- 40 ~ + 85    - 40 ~ + 185
<b>Tensão isolamento dieléctrico</b>	Volts		3.000
<b>Umidade relativa</b>	%		0 ~ 100
<b>Resistência ao vento</b>	m/s		60
	kg/m <sup>2</sup>	Pa	245            2.400
	libras/pés <sup>2</sup>		491,56
<b>Resistência mecânica</b>	kg/m <sup>2</sup>	Pa	551            5.400 (IEC)
	libras/pés <sup>2</sup>		75,2            3.600 (UL)
	Classe		C
<b>Resistência ao fogo</b>	Classe		C

MEDIÇÕES EFECTUADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EN 60904-3 E ASTM E1036, CORRIGIDA PARA AS CONDIÇÕES DE TESTE PADRÃO (STC)		
<b>Qualidade do ar/Distribuição espectral</b>	AM	1,5 ASTM G173-03e1 (2008)
<b>Intensidade luminosa/Radiação</b>	W/m <sup>2</sup>	1.000
<b>Temperatura da célula</b>	° C	25

MEDIÇÕES REALIZADAS EM SIMULADOR SOLAR	
<b>Classificação</b>	AAA (conforme IEC 60904-4)
<b>Incerteza de medição de energia</b>	± 3 %

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS	
<b>Células</b>	Alta eficiência camada anti-reflexo de Nitreto de Silício.
<b>Condutores Elétricos</b>	Plano de Cobre (Cu) embebido em uma liga de Estanho (Sn) e Prata (Ag), o que melhora a soldabilidade.
<b>Soldagem</b>	Celulares e motoristas em parcelas para liberar o estresse.
<b>Laminado</b>	Composta por fachada de vidro ultra claro temperado, encapsulante EVA células incorporação termofixas e isolamento elétrica na parte traseira formada por um composto de Tedlar e poliéster.
<b>Caixa de Junção</b>	Com rápida conexão e mangueiras anti-erro. Inclui um diodo bypass, graças intercambiáveis para o sistema de fiação não tem soldas, todos os contatos elétricos são feitos por pressão, evitando assim a possibilidade de juntas de solda fria.


CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO	
- O poder das células solares é variável no final do processo de produção. As especificações de energia diferentes destes módulos refletem essa dispersão.	
- Células cristalinas durante os primeiros meses de exposição à luz, poderá ocorrer uma degradação da luz, o que poderia diminuir o valor da potência máxima do módulo de até 3%.	
- As células, em condições normais de funcionamento, chegar a uma temperatura acima as condições padrão de medição de laboratório. TONC é uma medida quantitativa do aumento. TONC medição é realizada nas seguintes condições: radiação de 0,8 kW/m <sup>2</sup> , temperatura ambiente de 20° C e velocidade do vento de 1 m/s.	
- Os dados eléctricos refletem valores típicos dos módulos e laminados, medido no terminal de saída no final do processo de fabricação.	

GARANTIAS		
<b>Garantia para defeitos de fabricação</b>	Anos	12
<b>Garantia de desempenho</b>	Potência Nominal Mínima %/Ano	90 % nos 10 anos, 80 % nos 25 anos.

CERTIFICADOS			



**ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA**  
**MÓDULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-60**



**DETALHES DA CONSTRUÇÃO**

**SUPERFÍCIE EXTERIOR**


De vidro temperado 4 mm  
 baixa em ferro para uma alta  
 transmitância óptica

**EVA (Etil Vinil Acetato)**

Acetato de vinila

**BASE TPT**

Folha de forro Tedlar de  
 proteger o módulo



**CÉLULAS DE SILÍCIO**

Monocrystalinas

**CAIXA DE JUNÇÃO**


Com fechos rápidos e cabo  
 flexível duplo e isolado com  
 diodos de by-pass



## ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

### MÓDULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-60

#### EFICIÊNCIA





## ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MÓDULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-60

### EMBALAGEM E TRANSPORTE



<b>Paletes</b>	Tamanho	1.375 x 1.140 x 800 mm
	Painel	27 unidades/paleta (20' GP) 27 unidades/paleta (40' GP)
	Peso paletes (Vazio)	165 kg (20' GP)



<b>Container 20' GP</b>	Tamanho	5,898 x 2,352 x 2,393 m	20' x 8' x 8'6"
	Painel	432 unidades	
	Paletes	16 unidades	
	Peso (Net)	13,6 kg x 27 unidades + 165 kg = 532,2 kg	
	Peso (Bruto)	532,2 kg x 16 paletes = 8.515,2 kg	



<b>Container 40' GP</b>	Tamanho	12,025 x 2,352 x 2,393 m	40' x 8' x 8'6"
	Painel	864 unidades	
	Paletes	32 unidades	
	Peso (Net)	13,6 kg x 27 unidades + 165 kg = 532,2 kg	
	Peso (Bruto)	532,2 kg x 32 paletes = 17.030,4 kg	