




FOTONAPONSKI MODUL

Niz BIPV-CRIJEPOVI

Upućivanje SI-ESF-M-BIPV-TL-M156-8V

Tip MONOKRISTALNI

UVOD

**MATERIJAL**

Solar Innova koristi najnovije materijale za proizvodnju fotonaponskih modula.

USE

Naši moduli su idealni za sve aplikacije koje upotrebljavaju fotoelektrični učinak kao čistu izvor energije zbog svoje minimalne kemijskog zagađenja i bez buke. .

PREDNJA

Na prednjoj strani modula sadrži kaljenog stakla s:

- Visokim transmittivnosti.
- Niske refleksije.
- Niskog sadržaja željeza.

ČELIJA

Ovi solarni paneli sastavljeni visoko učinkovitih monokristalnih silicijskih ćelija (ćelije su proizvedene od jednog kristala silicija visoke čistoće), a služe za pretvaranje energije sunčeva zračenja u električnu energiju.

Svaka ćelija je električki ispitana radi optimiziranja učinkovitosti solarnog panela.

Njegove su performanse izvrsne u cijelom rasponu svjetlosnog spektra, s posebno visokim iskorištenjem u situacijama pri slabom svjetlu ili oblačnosti od izravne sunčeve svjetlosti (difuzno zračenje).

OVITAK

Solarne ćelije su laminirane koristeći:

- PVB (Polivinil Butiral).

STRAŽNJA

Stražnja strana modula sadrži kaljeno staklo što pruža potpunu zaštitu od vremenskog utjecaja i električki je izolirana.

RAZVODNA KUTIJA

Razvodne kutije s IP67, izrađen je od visoke temperature otpornih plastike i terminala koji sadrže, stezaljkama i bypass diode.

Ovi moduli su dobili sa simetričnim kabelima duljine, promjera bakra presjeka od 4 mm i vrlo niske kontaktnog otpora, dizajniran kako bi se postigla minimalni gubici pada napona.

IZVOĐENJE

Naši moduli zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve ne samo fleksibilnost, ali i dvostruka izolacija i visoka otpornost na UV zrake, svi su pogodni za upotrebu u vanjsku primjenu.

KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete podijeljena je na tri elementa:

- Kontinuirana kontrola omogućuje nam jamstvo kvalitete sirovinskog materijala.
- Kontrola kvalitete proizvodnog procesa.
- Kontrola kvalitete završnog proizvoda (kontrola i testiranje pouzdanosti i učinkovitosti).

JAMSTVA

Naši proizvodni pogoni rade prema standardima:

- ISO 9001, sustava upravljanja kvalitetom.
- ISO 14001, učinkoviti sustav upravljanja okolišem.
- OHSAS 18001, upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

CERTIFIKATI

Naši solarni paneli imaju svjedodžbe međunarodno priznatih laboratorija i dokaz strogog pridržavanja međunarodnih sigurnosnih standarda, dugotrajne učinkovitosti te sveukupne kvalitete proizvoda.



PROIZVOĐAČ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



FOTONAPONSKI MODUL

Niz BIPV-CRIJEPOVI Upućivanje SI-ESF-M-BIPV-TL-M156-8V Tip MONOKRISTALNI

ČELIJE

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Tip	Monofacial	sc-Si
Maksimalna snaga	[Pmpp] Wp	5,28
Napon pri maksimalnoj snazi	[Vmpp] V	0,57
Struja pri maksimalnoj snazi	[Impp] A	9,31
Napon praznog hoda	[Voc] V	0,67
Struja kratkog spoja	[Isc] A	9,83
Efikasnost	[ηc] %	21,48

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

TEMPERATURNI KOEFICIJENT

Veličina	mm	156,75 x 156,75 ±0,25	Tk Napon	%/K	-0,36
Debljina	μm	180 ±20	Tk Struja	%/K	0,07
Ispred	-	Anti-refleksni premaz Si3N4	Tk Snaga	%/K	-0,38
Iza	+	Aluminijско (Al-BSF)			

SOLARNI MODUL

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

STC UVJETI

Maksimalna snaga	[Pmpp] Wp	42	±3% (*)
Izbor snaga	[Pmpp] Wp	0/+1,20	
Napon pri maksimalnoj snazi	[Vmpp] V	4,54	IEC 60904-1
Struja pri maksimalnoj snazi	[Impp] A	9,31	IEC 60904-3
Napon praznog hoda	[Voc] V	5,37	±3% (*)
Struja kratkog spoja	[Isc] A	9,83	±4% (*)
Maksimalan napon sustava	[Vsyst] V	1000	IEC / UL
Maksimalan serijski osigurač	A	15	
Efikasnost	[ηm] %	15,42	
Efikasnost	[FF] %	79,99	

STC (Standardni Uvjeti Ispitivanja): Ozračenje: 1000 W/m² + Temperatura ćelije: 25° C + Masa zraka: 1,5

* (Uzimajući u obzir LID, raspon snage tijela za ovjeravanje)

NMOT UVJETI

Maksimalna snaga	[Pmpp] Wp	31	IEC 61215
Napon pri maksimalnoj snazi	[Vmpp] V	4,13	
Struja pri maksimalnoj snazi	[Impp] A	7,56	
Napon praznog hoda	[Voc] V	4,91	
Struja kratkog spoja	[Isc] A	7,98	

NMOT (Nominalna Radna Temperatura Modula): Ozračenje: 800 W/m² + Ambijentalna temperatura: 20° C + Masa zraka: 1.5 + Brzina vjetra: 1 m/s

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

MODUL	ŠIRINA (X)	VISINA (Y)	AREA	SNAGA/AREA
Veličina	370 x	740 mm	0,27 m ²	154 Wp/m ²
ČELIJE				
Veličina	156,75 x	156,75 mm	0,02 m ²	
Količina	2 x	4 =	8 jedinice	0,20 m ²

KOMPONENTE

MATERIJAL	KOLIČINA	DEBLJINA (Z)	OPIS	GUSTOĆA	TOTALNA TEZINA
Okvir	1 jedinice	10 mm	Al 6065-T5	0,35 kg/m ²	0,10 kg
Staklo-1	1 jedinice	4 mm	Kaljeno	10,12 kg/m ²	2,77 kg
Ovitak	1 jedinice	0,38 mm	PVB	0,40 kg/m ²	0,11 kg
Busbars	5 jedinice	1 mm	CuSn6	0,10 kg/m ²	0,02 kg
Ćelije	8 jedinice	0,21 mm	sc-Si	0,20 kg/m ²	0,04 kg
Ovitak	1 jedinice	0,38 mm	PVB	0,40 kg/m ²	0,11 kg
Staklo-2	1 jedinice	4 mm	Kaljeno	10,12 kg/m ²	2,77 kg
Priključna kutija	1 jedinice	10 mm	Monopolar	0,10 kg/m ²	0,10 kg
Diode (By-pass)	2 jedinice			0,01 kg/m ²	0,02 kg
Kablovi (+/-)	2 jedinice	4 mm ²	200 mm	0,10 kg/m ²	0,20 kg
Konektori	2 jedinice	MC4-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m ²	0,10 kg
Rupe	2 jedinice	5 mm	∅		
TOTAL		8,97 mm		21,97 kg/m²	6,34 kg

TERMIČKE KARAKTERISTIKE

TEMPERATURNI KOEFICIJENT

MONOKRISTALNI

Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja	α	[Isc]	0,0814	%/°C
Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga	β	[Voc]	-0,3910	%/°C
Temperaturni koeficijent maksimalne snage	γ	[Pmpp]	-0,5141	%/°C
Temperaturni koeficijent struje pri maksimalne snage		[Impp]	0,1000	%/°C
Temperaturni koeficijent napona pri maksimalne snage		[Vmpp]	-0,3800	%/°C
Nominalna Radna Temperatura Modula		[NMOT]	+ 47 ± 2	°C

TOLERANCIJA

Radna temperatura	- 40 / + 85 °C	Dimenzija stakla	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Napon dielektričkog izolatora	3000 V	Tolerancija staklene simetrije	< ± 3 mm	EN 12543-5
Relativna vlažnost	0 / 100 %	Odstupanje od jednog niza ćelija	< ± 1 mm	EN 12543-6
Opterećenje vjetra	2400 Pa			IEC 61215
Mehaničko opterećenje	5400 Pa	Maksimalna otpornost na tuču	∅ 35 97 m/s	IEC 61215
Vodljivost na zemlji	≤ 0.1 Ω	Otpornost	≥ 100 Ω	

KLASIFIKACIJA

Primjena	A Klasa	IEC 61730	Onečišćenja	Stupanj	1	IEC 61730
Električna zaštita	II Klasa	IEC 61140 IEC 61730	Materijala	Skupina	I	IEC 61730
Vatrootpornost	A Klasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Sigurnosti	Faktori	1.5	IEC 61730

PROIZVOĐAČ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



FOTONAPONSKI MODUL

Niz BIPV-CRIJEPOVI Upućivanje SI-ESF-M-BIPV-TL-M156-8V Tip MONOKRISTALNI

CRTANJE


PRIKLJUČNA KUTIJA

Položaj Prednja - Stražnji ■ Granica - Os (X) ■ Os (Y) -

MODUL

PREDNJA

NATRAG



mm
740
VISINA (Y)


ŠIRINA (X) 370 mm

IZVOĐENJE

ČELIJE


TEMPERATURA

Temperatura ovisno o Isc, Voc i Pmax



ZRAČENJE


Zračenje ovisno o Isc, Voc i Pmax
(temperatura ćelija: 25° C)




MODULE

TEMPERATURA

Električna izvedba
(temperatura ćelija: 25° C)



IV-ZRAČENJE



SOLARNIM SIMULATOR

Razred AAA IEC 60904-9 Snaga mjerna nesigurnost u roku ± 3 %

MISURE

	STC UVJETI		NMOT UVJETI	
Ozračenje	1000 W/m2	IEC 60904-1	Ozračenje	800 W/m2 IEC 61215
Temperatura ćelije	25 °C	IEC 60904-3	Ambijentalna temperatura	20 °C
Masa zraka	1,5	ASTM G173	Masa zraka	1,5 ASTM G173-03
		ASTM 1036	Brzina vjetra	1 m/s

PROIZVOĐAČ



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




FOTONAPONSKI MODUL

Niz BIPV-CRIJEPOVI Upućivanje SI-ESF-M-BIPV-TL-M156-8V Tip MONOKRISTALNI

STANDARDNI JAMSTVA

LINEARNI JAMSTVO IZVRŠITELJA



Proizvodne mane	12 godine.			
Učinkovitost	90 %	nazivne snage nakon	12	godine rada,
	80 %	nazivne snage nakon	25	godine rada.
Životni vijek	> 30 godine.			

INFORMACIJE O OKOLIŠU

Vrhunac Solarnog Sata	6 dan	kWh	Ugljen	Benzinac/Plin	Kombinirana
Srednje Ozračenje	1000 W/ m2	1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
Generirana energija	0,25 kWh/ dan				0,09 kg/CO2
	8 kWh/ mjesec		7,30	6,29	2,83 kg/CO2
	92 kWh/ godine		88,88	76,58	34,40 kg/CO2

CERTIFIKATI

ISO 9001	Sustavi upravljanja kvalitetom.
ISO 14001	Sustavi upravljanja okolišem.
OHSAS 18001	Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
CE	Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica.
BAS-EN IEC 61215	Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Kvalifikacije za dizajn i odobrenje tipa.
BAS-EN IEC 61730-1	Određivanje sigurnosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 1: Konstrukcioni zahtjevi.
BAS-EN IEC 61730-2	Određivanje sigurnosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 2: Zahtjevi za ispitivanje.
BAS-EN IEC 61701	Ispitivanje fotonaponskih (PV) modula na koroziju od slane izmaglice.
BAS-EN IEC 62716	Fotonaponski moduli (PV) - Ispitivanje pojave korozije izazvane amonijakom.
BAS-EN IEC 62790	Razvodne kutije za fotonaponske module - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanja.
BAS-EN IEC 62804-1	Fotonaponski (PV) moduli - Ispitne metode za detekciju potencijalno izazvane degradacije. Dio 1: Kristalni silicij.
BAS-EN IEC 62852	Konektori za DC-primjenu u fotonaponskim sustavima - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje.
UL 1703	Standardno za jedno naponski fotonaponski modul i ploče.



PAKIRANJE

KONTAINER 20'			KONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
120	30	3600	120	56	6720

IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.

EXPORT INFORMATION

HS kod	85414020	TARIC kod	8541409021
--------	----------	-----------	------------

KOMENTARI

OBAVIJEST

Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.
Ovaj obrazac prilagođen je zahtjevima standarda EN 50380:2018.