




ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-P156-72



A PROPOS DE SOLAR INNOVA

Solar Innova utilise les derniers matériaux pour la fabrication de ses modules solaires. Cela garantit que nous pouvons contrôler notre qualité strictement dans les matières premières et des procédés de production, offrant à nos clients une performance des produits durables et durables soutenus par notre garantie de puissance limitée de 25 ans.

PERFORMANCE

Ces modules photovoltaïques utilisent des cellules de polysilicium de haute efficacité (cellules à haut rendement sont faites de plusieurs cristaux de silicium de très haute pureté) pour transformer l'énergie du rayonnement solaire en électricité à courant continu. Chaque cellule est électriquement pour optimiser le comportement du module.

QUALITÉ


Le châssis compact est fabriqué en aluminium anodisé pour atteindre un moment optimal d'inertie par rapport au poids, pour obtenir une plus grande rigidité et une résistance à la torsion et de flexion. Il a plusieurs trous de fixation du module à la structure support et le sol si nécessaire.

CERTIFICATS

Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des normes:

- ✓ ISO 9001, en termes de systèmes et procédures de qualité.
- ✓ ISO 14001, en termes de systèmes de gestion environnementale.
- ✓ OHSAS 18001, concernant les systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail.

Nos modules photovoltaïques sont certifiés par des laboratoires reconnus internationalement et sont la preuve de notre respect strict des normes internationales de sécurité, performance à long terme et la qualité globale des produits.






ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MODULES POLYCRISTALLINS - SI-ESF-M-P156-72


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)

Puissance maximum (P_{mpp})	[Wc]	325	330	335	340	345
Tolérance	[Wc]	0 ~ + 5				
Tension à puissance maximale (V_{mpp})	[V]	37,20	37,30	37,60	37,80	38
Courant à puissance maximale (I_{mpp})	[A]	8,76	8,87	8,91	8,99	9,08
Tension en circuit ouvert (V_{oc})	[V]	45,90	46,10	46,30	46,50	46,70
Courant de court-circuit (I_{cc})	[A]	9,25	9,38	9,39	9,42	9,45
Tension maximale du système (V_{sys})	[V]	600 (UL) / 1.000 (IEC)				
Courant nominal maximale du fusible	[A]	15				
Facteur de Forme	[%]	≥ 73				




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Taille	mm	1.960
Largeur	mm	992
Épaisseur	mm	40
Poids	kg	22,6
Cadre	Matériau	Aluminium anodisé AL6063-T5
Frontal	Matériau	Verre de trempe haute transmissivité
Frontal-Épaisseur	mm	4 ± 0,2
Cellules	Type	Polycristallin
Cellules	Nombre	6 x 12
Cellules-Taille	mm	156 x 156
Cellules-Connexion série	Nombre	72
Cellules-Connexion parallèle	Nombre	1
Encapsulante	Matériaux	Verre/EVA/Cellules/EVA/TPT
Boîte de jonction	Type	IP67
Boîte de jonction	Isolés	Contre l'humidité et intempéries
Câble	Type	Symétrique d'une longueur
Câble-Longueur	mm	900
Câble-Section du cuivre	mm ²	4
Câble	Caractéristiques	Faible résistance de contact Minimal pertes pour baisse de tension
Connecteurs	Type	MC4



CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Coefficient de température du courant de court-circuit α (I_{cc})	%/°C	+ 0,0825
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (V_{oc})	%/°C	- 0,4049
Coefficient de température de la puissance maximale γ (P_{mpp})	%/°C	- 0,4336
Coefficient de température du courant de puissance maximale (I_{mpp})	%/°C	+ 0,10
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (V_{mpp})	%/°C	- 0,38
NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule)	°C	+ 47 ± 2



GARANTIES

Défaut de fabrication	Ans	12
Rendement	Puissance Nominale Minimale	90 % à 10 ans,
	%/Ans	80 % à 25 ans.

