





SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



光伏组件

系列 非标 参考 介绍 SI-ESF-M-NE-P-70W 类 多晶



材料 英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。

用法 我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。

正面 组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：
 高透过程。
 反射率低。
 铁含量低。

太阳能电池片 这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。
 每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。
 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。

密封 电池电路层使用密封：
 EVA (聚乙烯)。

后部 背面使用塑料聚合物（TEDLAR），以便将电路密封，保护其不受外界因素的影响，并保证电气绝缘。

结构 铝框架均采用阳极氧化方式处理，其可坚实的承受模组的重量，并获得更大的刚性来抵抗扭曲和弯曲。框架有几个孔，以便在必要时将组件连接到支撑结构和地面。


接线盒 IP67的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。
 这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。

性能 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
 这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。

质量控制 我们的质量控制分为三部分：
 常规检查，能够保证原材料的质量。
 生产程序上的质量控制。
 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。

担保 我们的制造厂已具备：
 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
 通过ISO 14001环境管理体系认证。
 通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

证书 我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。



制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net



系列		非标		光伏组件		参考		SI-ESF-M-NE-P-70W		类		多晶		
类型		Monofacial		mc-Si		光伏电池								
机械特性						的温度系数								
高度	毫米	156,75 x 78 ±0,5		Tk 时的电压	%/K	-0,36								
厚度	μm	210 ±20		Tk 时的电流	%/K	0,07								
前面	-	Si3N4 抗反射涂层		Tk 功率	%/K	-0,38								
后面	+	铝背面场 (Al-BSF)												
光伏面板														
电气特征														
STC (标准测试条件)														
最大功率	[Pmpp]	瓦		70		±3%								
公差	[Pmpp]	瓦		0/+2,10										
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏		18,30		IEC 60904-1								
最大功率时的电流	[Impp]	安培		3,83		IEC 60904-3								
开路电压	[Voc]	伏		22,30		±2%								
短路电流	[Isc]	安培		4,17		±4%								
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流		715		IEC / UL								
串联后保险丝的最大电流值		数量		10										
效率	[ηm]	%		13,43										
形状因数	[FF]	%		75,28										
STC (标准测试条件):				辐照度: 1000 W/m ² + 电池片温度: 25° C + 大气质量: 1,5										
NMOT (组件标称工作温度)														
最大功率	[Pmpp]	瓦		52		IEC 61215								
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏		16,66										
最大功率时的电流	[Impp]	安培		3,11										
开路电压	[Voc]	伏		20,38										
短路电流	[Isc]	安培		3,38										
NMOT (组件标称工作温度):				辐照度: 800 W/m ² + 环境温度: 20° C + 大气质量: 1.5 + 风速: 1 m/s										
机械特性														
面板	宽度 (X)			高度 (Y)		面积		功率/面积						
高度	676	x		771 毫米		0,52 平方米		134 Wp/m ²						
电池														
数量	4	x		9	=	36 单位		0,44 平方米						
组件														
材料	数量	厚度 (Z)	描述	密度	总重量									
结构	1 单位	35 毫米	Al 6065-T5	1,23 千克/平方米	0,64 千克									
玻璃	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	4,22 千克									
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,21 千克									
焊带	5 单位	0,2 毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,04 千克									
电池	36 单位	0,21 毫米	mc-Si	0,20 千克/平方米	0,09 千克									
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,21 千克									
后路椎板	1 单位	0,5 毫米	TPT	0,47 千克/平方米	0,24 千克									
接线盒	1 单位	10 毫米	Monopolar	0,10 千克/平方米	0,10 千克									
二极管 (旁路)	2 单位			0,01 千克/平方米	0,02 千克									
电缆 (+/-)	2 单位	4 毫米 ²	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克									
连接头	2 单位	MC4-T4 类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克									
总		35 毫米		11,16 千克/平方米	6,08 千克									
热特性														
的温度系数														
短路电流的温度系数		α	[Isc]	0,0825 %/°C		多晶								
开路电压的温度系数		β	[Voc]	-0,4049 %/°C										
最大功率的温度系数		γ	[Pmpp]	-0,4336 %/°C										
最大功率电流的温度系数			[Impp]	0,1000 %/°C										
最大功率电压的温度系数			[Vmpp]	-0,3800 %/°C										
组件标称工作温度			[NMOT]	+ 47 ± 2 °C										
公差														
工作温度	- 40 / + 85 °C			玻璃尺寸	< ± 2,5 毫米									
电介质绝缘电压	3000 伏			玻璃对称公差	< ± 3 毫米									
相对湿度	0 / 100 %			细胞单弦分散	< ± 1 毫米									
风阻力	2400 Pa	245 kg/m ²			最大抗冰雹	Ø 28 23 m/s								
机械承载能力	5400 Pa	551 kg/m ²			阻抗性	≥ 100 Ω								
接地电导率	≤ 0.1 Ω													
分类														
应用	A 类	IEC 61730	IEC 61730	污染	程度	1	IEC 61730							
电气保护	II 类	IEC 61140	IEC 61730	物料	组	I	IEC 61730							
耐火性	C 类	ANSI/UL 790	IEC 61730	安全	因素	1.5	IEC 61730							

制造商




SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net







系列	非标	光伏组件	SI-ESF-M-NE-P-70W	类	多晶
----	----	------	-------------------	---	----

位置	正面	-	背面	■	接线盒	-	轴 (X)	■	轴 (Y)	-
----	----	---	----	---	-----	---	-------	---	-------	---



性能	电池
----	----



类	AAA	IEC 60904-9	太阳能模拟器	功率测量不确定度范围内	± 3 %
---	-----	-------------	--------	-------------	-------

STC条件		电气措施		NMOT条件	
辐照度	1000 瓦/m2	IEC 60904-1	辐照度	800 瓦/m2	IEC 61215
电池片温度	25 °C	IEC 60904-3	环境温度	20 °C	
大气质量	1,5	ASTM G173	大气质量	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	风速	1 m/s	

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



光伏组件

系列 非标 参考 SI-ESF-M-NE-P-70W 类 多晶

标准保证
线性表现保证



Defect de fabricare	12 ani.			
Performanta	90 %	din puterea nominala dupa	12	ani de functionare,
	80 %	din puterea nominala dupa	25	ani de functionare.
Durata de viata	> 30 ani.			

环境信息

太阳能小时峰值	6 天						
辐照度媒体	1000 W/ m2		kWh	煤	汽油/天然气 综合		
能量产生	420 kWh 天			1	0,961	0,828	0,372 kg/CO2
	12600 kWh 月		避免二氧化碳排放	天	404	348	156 kg/CO2
	153300 kWh 年			月	12109	10433	4687 kg/CO2
				年	147321	126932	57028 kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
OHSAS 18001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU, 该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏 (PV) 模块。设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第1部分: 结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第2部分: 试验要求。
IEC/EN 61701	光伏 (PV) 模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏 (PV) 模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏 (PV) 模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。第1部分: 结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。



填充

集装箱20			集装箱40'HQ		
光伏组件 x 托盘	托盘	合计	光伏组件 x 托盘	托盘	合计
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 光伏 (PV) 模块 - 运输试验 - 第1部分: 模块封装单元的运输和运输					

出口信息

HS编码	85414020	TARIC代码	8541409021
评论			

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。
 本数据基于和满足欧盟标准50380:2018。