





SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



系列	标准	光伏组件 参考 介绍	SI-ESF-M-P125-72	类	多晶
----	----	------------------	------------------	---	----



- 材料** 英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。
- 用法** 我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。
- 正面** 组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：
 - ☑ 高透过率。
 - ☑ 反射率低。
 - ☑ 铁含量低。
- 太阳能电池片** 这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。
 每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。
 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
- 密封** 电池电路层使用密封：
 - ☑ EVA (聚氯乙烯)。
- 后部** 背面使用塑料聚合物（TEDLAR），以便将电路密封，保护其不受到外界因素的影响，并保证电气绝缘。
- 结构** 铝框架均采用阳极氧化方式处理，其可坚实的承受模组的重量，并获得更大的刚性来抵抗扭曲和弯曲。框架有几个孔，以便在必要时将组件连接到支撑结构和地面。
- 接线盒** IP67的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。
 这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。
- 性能** 在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。
 这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。
- 质量控制** 我们的质量控制分为三部分：
 - ☑ 常规检查，能够保证原材料的质量。
 - ☑ 生产程序上的质量控制。
 - ☑ 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。
- 担保** 我们的制造厂已具备：
 - ☑ 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
 - ☑ 通过ISO 14001环境管理体系认证。
 - ☑ 通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。
- 证书** 我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。



制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



系列		标准		参考		SI-ESF-M-P125-72		类		多晶		
光伏组件												
光伏电池												
类型	Monofacial		mc-Si									
机械特性												
高度	毫米	125 x 125 ±0,5		Tk 时的电压	%/K	-0,36						
厚度	μm	210 ±20		Tk 时的电流	%/K	0,07						
前面	[-]	Si3N4 抗反射涂层		Tk 功率	%/K	-0,38						
后面	[+]	铝背面场 (Al-BSF)										
光伏面板												
电气特征												
STC (标准测试条件)												
最大功率	[Pmpp]	瓦	205	210	215	220	±3% (*)					
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+5									
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	37,08	37,44	37,80	38,02	IEC 60904-1					
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3					
开路电压	[Voc]	伏	45,09	45,50	45,86	45,97	±3% (*)					
短路电流	[Isc]	安培	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)					
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500 / 1000		IEC / UL							
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15									
效率	[ηm]	%	16,03	16,45	16,88	17,24						
形状因数	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15						
STC (标准测试条件): 辐照度: 1000 W/m ² + 电池片温度: 25° C + 大气质量: 1,5												
* (考虑LID, 认证机构的功率范围)												
NMOT (组件标称工作温度)												
最大功率	[Pmpp]	瓦	151	155	159	162	IEC 61215					
最大功率时的电压	[Vmpp]	V	33,76	34,09	34,42	34,61						
最大功率时的电流	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70						
开路电压	[Voc]	V	41,21	41,59	41,92	42,02						
短路电流	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97						
NMOT (组件标称工作温度): 辐照度: 800 W/m ² + 环境温度: 20° C + 大气质量: 1.5 + 风速: 1 m/s												
机械特性												
面板	宽度 (X)		高度 (Y)					面积				
高度	808	x	1580	毫米					1,28	平方米		
电池												
高度	125,00	x	125,00	毫米	210	毫米					0,02	平方米
数量	6	x	12	=	72	单位					1,13	平方米
组件												
材料	数量	厚度 (Z)	描述	密度	总重量							
结构	1 单位	40 毫米	Al 6065-T5	1,40 千克/平方米	1,79 千克							
玻璃-1	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	10,34 千克							
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,52 千克							
焊带	5 单位	0,2 毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,11 千克							
电池	72 单位	0,21 毫米	mc-Si	0,20 千克/平方米	0,26 千克							
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,52 千克							
后路推板	1 单位	0,5 毫米	TPT	0,47 千克/平方米	0,60 千克							
接线盒	1 单位	10 毫米	Monopolar	0,10 千克/平方米	0,10 千克							
二极管 (旁路)	6 单位			0,01 千克/平方米	0,02 千克							
电缆 (+/-)	2 单位	4 毫米 ²	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克							
连接头	2 单位	MC4-T4 类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克							
总		40 毫米		11,34 千克/平方米	14,55 千克							
热特性												
的温度系数												
短路电流的温度系数	α	[Isc]					0,0825 %/° C		多晶			
开路电压的温度系数	β	[Voc]					-0,4049 %/° C					
最大功率的温度系数	γ	[Pmpp]					-0,4336 %/° C					
最大功率电流的温度系数		[Impp]					0,1000 %/° C					
最大功率电压的温度系数		[Vmpp]					-0,3800 %/° C					
组件标称工作温度		[NMOT]					+ 47 ± 2 ° C					
公差												
工作温度	- 40 / + 85 ° C			玻璃尺寸	< ± 2,5 毫米		EN 12543-5					
电介质绝缘电压	3000 伏			玻璃对称公差	< ± 3 毫米		EN 12543-5					
相对湿度	0 / 100 %			细胞单弦分散	< ± 1 毫米		EN 12543-6					
风阻力	2400 Pa	245 kg/m ²						IEC 61215				
机械承载能力	5400 Pa	551 kg/m ²		最大抗冰雹	∅ 28	23 m/s	IEC 61215					
接地电导率	≤ 0.1 Ω			抵抗力	≥ 100 Ω							
分类												
应用	A 类	IEC 61730	污染	程度	1		IEC 61730					
电气保护	II 类	IEC 61140 IEC 61730	物料	组	I		IEC 61730					
耐火性	C 类	ANSI/UL 790 IEC 61730	安全	因素	1.5		IEC 61730					

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
 N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net




光伏组件


系列 标准 参考 图纸 SI-ESF-M-P125-72 类 多晶

位置 正面 - 背面 接线盒 边界 - 轴(X) - 轴(Y)

正面



反面



毫米
1580
高度 (Y)


间距 (列) 808 毫米

性能

温度

取决于温度 Isc, Voc 和 Pmax

Isc, Voc 和 Pmax 标准 (%)




电池温度 (°C)

--- Pmax --- Voc --- Isc

照度

取决于温度 Isc, Voc 和 Pmax
(电池温度: 25°C)



辐照度 (W/m2)


--- Voc --- Isc --- Pmax

面板

温度

电气性能
(电池温度: 25°C)


当前 (A)



电压 (V)

--- I-V 1000 W/m2 --- P-I 1000 W/m2
 --- I-V 800 W/m2 --- P-I 800 W/m2
 --- I-V 600 W/m2 --- P-I 600 W/m2
 --- I-V 400 W/m2 --- P-I 400 W/m2
 --- I-V 200 W/m2 --- P-I 200 W/m2

IV-照度



电压 (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

功率 (W)

太阳能模拟器

类 AAA IEC 60904-9 功率测量不确定度范围内 ± 3 %

电气措施

STC条件		NMOT条件	
辐照度	1000 瓦/m2	辐照度	800 瓦/m2 IEC 61215
电池片温度	25 °C	环境温度	20 °C
大气质量	1,5	大气质量	1,5 ASTM G173-03
	ASTM 1036	风速	1 m/s

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net



光伏组件

系列 标准 参考 SI-ESF-M-P125-72 类 多晶

标准保证
线性表现保证



制造缺陷	12 年数。			
性能	90 %	年后额定功率的	12	运行。
	80 %	年后额定功率的	25	运行。
寿命	> 30 年数。			

环境信息

太阳能小时峰值	6 天				
辐照度媒体	1000 W/ m2		kWh	煤	汽油/天然气 综合
能量产生	1 kWh/ 天		1	0,961	0,828
	37 kWh/ 月	避免二氧化碳排放	天	1,18	1,02
	448 kWh/ 年		月	35,41	30,51
			年	430,77	371,15
					0,372 kg/CO2
					0,46 kg/CO2
					13,71 kg/CO2
					166,75 kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
OHSAS 18001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU, 该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏 (PV) 模块。设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第1部分: 结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第2部分: 试验要求。
IEC/EN 61701	光伏 (PV) 模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏 (PV) 模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏 (PV) 模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。第1部分: 结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。



填充

集装箱20			集装箱40'HQ		
光伏组件 x 托盘	托盘	合计	光伏组件 x 托盘	托盘	合计
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 光伏 (PV) 模块 - 运输试验 - 第1部分: 模块封装单元的运输和运输					

出口信息

HS编码	85414020	TARIC代码	8541409021
评论			

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。
本数据基于和满足欧盟标准50380:2018。