








PROIZVOĐAČ					
		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net	
FOTONAPONSKI MODUL					
Niz	BIPV-COLORED-METALS	Upućivanje	BIPV-CL-ME-07-M158-60	Tip	MONOKRISTALNI
UVOD					
	MATERIJAL	Solar Innova koristi najnovije materijale za proizvodnju fotonaponskih modula.			
	USE	Naši moduli su idealni za sve aplikacije koje upotrebljavaju fotoelektrični učinak kao čistu izvor energije zbog svoje minimalne kemijskog zagađenja i bez buke.			
	PREDNJA	Na prednjoj strani modula sadrži kaljenog stakla s: Visokim transmittivnosti. Niske refleksije. Niskog sadržaja željeza.			
	ČELIJA	Ovi solarni paneli sastavljeni visoko učinkovitih monokristalnih silicijskih ćelija (ćelije su proizvedene od jednog kristala silicija visoke čistoće), a služe za pretvaranje energije sunčeva zračenja u električnu energiju. Svaka ćelija je električki ispitana radi optimiziranja učinkovitosti solarnog panela. Njegove su performanse izvrsne u cijelom rasponu svjetlosnog spektra, s posebno visokim iskorištenjem u situacijama pri slabom svjetlu ili oblačnosti od izravne sunčeve svjetlosti (difuzno zračenje).			
	OVITAK	Solarne ćelije su laminirane koristeći: PVB (Polivinil Butiral).			
	STRAŽNJA	Stražnja strana modula sadrži kaljeno staklo što pruža potpunu zaštitu od vremenskog utjecaja i električki je izolirana.			
	RAZVODNA KUTIJA	Razvodne kutije s IP67, izrađen je od visoke temperature otpornih plastike i terminala koji sadrže, stezaljkama i by-pass diode. Ovi moduli su dobili sa simetričnim kabelima duljine, promjera bakra presjeka od 4 mm i vrlo niske kontaktnog otpora, dizajniran kako bi se postigla minimalni gubici pada napona.			
	IZVOĐENJE	Naši moduli zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve ne samo fleksibilnost, ali i dvostruka izolacija i visoka otpornost na UV zrake, svi su pogodni za upotrebu u vanjsku primjenu.			
KONTROLA KVALITETE	Kontrola kvalitete podijeljena je na tri elementa: Kontinuirana kontrola omogućuje nam jamstvo kvalitete sirovinskog materijala. Kontrola kvalitete proizvodnog procesa. Kontrola kvalitete završnog proizvoda (kontrola i testiranje pouzdanosti i učinkovitosti).				
JAMSTVA	Naši proizvodni pogoni rade prema standardima: ISO 9001, sustava upravljanja kvalitetom. ISO 14001, učinkoviti sustav upravljanja okolišem. ISO 45001, upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.				
CERTIFIKATI	Naši solarni paneli imaju svjedodžbe međunarodno priznatih laboratorija i dokaz strogog pridržavanja međunarodnih sigurnosnih standarda, dugotrajne učinkovitosti te sveukupne kvalitete proizvoda.				

Stranica1/4

SOLAR INNOVA SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net				
FOTONAPONSKI MODUL				
Niz	BIPV-COLORED-METALS		Upućivanje	BIPV-CL-ME-07-M158-60
			Tip	MONOKRISTALNI
CRTANJE				
PRIKLJUČNA KUTIJA				
Položaj	Prednja	-	Stražnji	Granica
				Os (X)
				Os (Y)
MODUL				
PREDNJA		NATRAG		ODJELJAK
				
		ŠIRINA (X)		1050 mm
		DEBLJINA (Z)		10,23 mm
IZVOĐENJE ČELIJE				
TEMPERATURA		ZRAČENJE		
Temperatura ovisno o I _{sc} , Voc i P _{max}		Zračenje ovisno o I _{sc} , Voc i P _{max} (temperatura čelija: 25° C)		
				
Temperatura čelija (° C)		Zračenje (W/m2)		
--- P _{max} --- Voc --- I _{sc}		--- Voc --- I _{sc} --- P _{max}		
MODULE				
TEMPERATURA		IV-ZRAČENJE		
Električna izvedba (temperatura čelija: 25° C)				
				
Napona (V)		Napona (V)		
--- I-V 1000 W/m2 --- I-V 800 W/m2 --- I-V 600 W/m2 --- I-V 400 W/m2 --- I-V 200 W/m2		--- P-I 1000 W/m2 --- P-I 800 W/m2 --- P-I 600 W/m2 --- P-I 400 W/m2 --- P-I 200 W/m2		
		I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)		
SOLARNIM SIMULATOR				
Razred	AAA	IEC 60904-9	Snaga mjerna nesigurnost u roku	± 3 %
MISURE				
STC UVJETI		NMOT UVJETI		
Ozračenje	1000 W/m2	IEC 60904-1	Ozračenje	800 W/m2 IEC 61215
Temperatura čelije	25 °C	IEC 60904-3	Ambijentalna temperatura	20 °C
Masa zraka	1,5	ASTM G173	Masa zraka	1,5 ASTM G173-03
		ASTM 1036	Brzina vjetra	1 m/s
Stranica				3/4

PROIZVOĐAČ					
		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net	
					
FOTONAPONSKI MODUL					
Niz	BIPV-COLORED-METALS		Upućivanje	BIPV-CL-ME-07-M158-60	Tip
MONOKRISTALNI					
STANDARDNI JAMSTVA					
LINEARNI JAMSTVO IZVRŠITELJA					
					
Proizvodne mane	12 godine.				
Učinkovitost	90 %	nazivne snage nakon		12	godine rada,
	80 %	nazivne snage nakon		25	godine rada.
Životni vijek	> 30 godine.				
INFORMACIJE O OKOLIŠU					
Vrhunac Solarnog Sata	6 dan		kWh	Ugljen	Benzinac/Plin
Srednje Ozračenje	1000	W/ m2	1	0,961	0,828
Generirana energija	1,56	kWh/ dan	Izbjegavaju	1,50	1,29
	47	kWh/ mjesec	emisiju	45,07	38,83
	571	kWh/ godine	CO2	548,31	472,43
				212,25	kg/CO2
CERTIFIKATI					
ISO 9001	Sustavi upravljanja kvalitetom.				
ISO 14001	Sustavi upravljanja okolišem.				
ISO 45001	Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.				
CE	Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica.				
BAS-EN IEC 61215	Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Kvalifikacije za dizajn i odobrenje tipa.				
BAS-EN IEC 61730-1	Određivanje sigurnosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 1: Konstrukcioni zahtjevi.				
BAS-EN IEC 61730-2	Određivanje sigurnosnih karakteristika fotonaponskih modula - Dio 2: Zahtjevi za ispitivanje.				
IEC 63092-1	Fotonapon u zgradama - 1. dio: Zahtjevi za fotonaponske module integrirane u zgradu.				
UL 1703	Standardno za jedno naponski fotonaponski modul i ploče.				
EN 13501	Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - 1. dio: Klasifikacija korištenjem podataka iz ispitivanja reakcije na požar.				
EN 14449	Staklo u građevinarstvu - Laminirano staklo i laminirano sigurnosno staklo - Ocjena sukladnosti/Standard proizvoda.				
EN 12543	Staklo u građevinarstvu - laminirano staklo i laminirano sigurnosno staklo.				
EN 12600	Staklo u građevinarstvu - Ispitivanje klatnom - Metoda ispitivanja udarom i klasifikacija ravnog stakla.				
EN 50583	Fotonapon u zgradama - 1. dio: BIPV moduli.				
     					
PAKIRANJE					
KONTAINER 20'			KONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.					
EXPORT INFORMATION					
HS kod	85.41.43.00		TARIC kod	85.41.43.00	
REGISTAR PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME					
WEEE	7378		Entitet	ECOASIMELEC	
OPIS					
Fotonaponski solarni modul od silicijskih ćelija sc-Si, BIPV-Colored-Metals serija, za arhitektonski integracija, od proizvođača SOLAR INNOVA, maksimalna snaga (Wp) 260 W, napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) 34,44 V, struja pri maksimalnoj snazi (Imp) 7,56 A, napon praznog hoda (Voc) 40,64 V, struja kratkog spoja (Isc) 8,02 A, efikasnost 14,60 %, sastavljeno od 60 ćelije, prednji sloj kaljeno staklo debelo 4 mm, inkapsularni sojevi ćelija PVB, stražnji sloj kaljenog stakla debelo 4 mm, priključna kutija (diode, kablovi 4 mm2, 900 mm i konektori MC4-T4), radna temperatura - 40 / + 85 °C, dimenzije 1050 x 1700 x 10,23 mm, opterećenje vjetra 15345 Pa, mehaničko opterećenje 15345 Pa, težina 40,74 kg.					
KOMENTARI					
OBAVIJEST					
Specifikacija i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Ovaj obrazac prilagođen je zahtjevima standarda EN 50380. Slike samo u svrhu ilustracije.					
Stranica					4/4