



FABRICANTE				
SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net		
MÓDULO FOTOVOLTAICO				
Séries	BIPV-COLORED-METALS	Referência	BIPV-CL-ME-07-M158-60	Tipo
		MONOCRISTALINO		
INTRODUÇÃO				
				
	MATERIAIS	Solar Innova usa os últimos materiais para a fabricação de seus módulos solar.		
	USE	Nossos módulos são ideais para qualquer aplicativo que usa o efeito fotoelétrico como uma fonte de energia limpa por causa da sua poluição química mínima e sem poluição sonora.		
	ANTERIOR	A frente do módulo contém um vidro temperado solar com: ☑ Alta transmissividade. ☑ Baixa refletividade. ☑ Baixo teor de ferro.		
	CELULAS	Estes módulos fotovoltaicos usando células de silício monocristalino (alta eficiência de células são feitas de um único cristal de silício de alta pureza) para transformar a energia da radiação solar em eletricidade DC. Cada célula é classificado eletricamente para otimizar o comportamento do módulo. Seu desempenho é excelente em toda a gama de espectros de luz, com rendimentos particularmente altos em situações de pouca luz ou nebulosidade à luz solar direta (radiação difusa).		
	ENCAPSULANTE	O circuito celular é laminada com um encapsulante: ☑ PVB (Polivinil Butiral).		
	POSTERIOR	A parte traseira do módulo contém um vidro temperado que fornece uma proteção completa e selado contra os agentes ambientais e isolamento elétrico.		
	CAIXA DE JUNÇÃO	A caixa de junção com IP67, é feito de plásticos resistentes a altas temperaturas e que contém terminais, os terminais de ligação e de by-pass diodos. Estes módulos são fornecidos com cabos simétricos de comprimento, com uma secção de diâmetro cobre de 4 mm e uma muito baixa resistência de contato, projetado para atingir as perdas mínimas de queda de tensão.		
DESEMPENHO	Nossos módulos cumprir todos os requisitos de segurança, não só flexibilidade mas também de isolamento duplo e alta resistência aos raios UV, para todos os que são adequados para uso em aplicações no exterior. O design desses módulos faz sua integração em edifícios industriais e residenciais (um dos setores mais emergentes do mercado fotovoltaico) e outras infraestruturas, simples e estéticas.			
CONTROLE DE QUALIDADE	Nós temos um controle de qualidade dividido em três elementos: ☑ Inspeções regulares nos permitem garantir a qualidade da matéria-prima. ☑ Controle de qualidade no processo de nossos processos de fabricação. ☑ Controle de qualidade dos produtos acabados, que por inspeção e teste de confiabilidade e desempenho.			
GARANTIAS	Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições da norma: ☑ ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. ☑ ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. ☑ ISO 45001, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.			
CERTIFICADOS	Nossos módulos de PV são certificados por laboratórios reconhecidos internacionalmente e são a prova da nossa adesão estrita às normas internacionais de segurança, desempenho a longo prazo e qualidade geral dos produtos.			
				

Página

1/4

		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net							
MÓDULO FOTOVOLTAICO											
Séries		BIPV-COLORED-METALS		Referência		BIPV-CL-ME-07-M158-60	Tipo		MONOCRISTALINO		
DESENHO											
CAIXA DE JUNÇÃO											
Posição		Anterior		Traseira		Borda		Eixo (X)		Eixo (Y)	
MÓDULO											
FRENTE			TRASEIRO			SEÇÃO					
			LARGURA (X)			1050		mm		ESPESSURA (Z)	
										10,23	
										mm	
DESEMPENHO											
CÉLULAS											
TEMPERATURA			IRRADIÂNCIA								
Temperatura dependendo de Isc, Voc y Pmax			Irradiância dependendo de Isc, Voc y Pmax (temperatura celular: 25° C)								
Isc, Voc, Pmax Normalizado (%)			Irradiância (W/m2)								
Temperatura Celular (° C)											
--- Pmax --- Voc --- Isc			--- Voc --- Isc --- Pmax								
MÓDULO											
TEMPERATURA			IV-IRRADIÂNCIA								
Desempenho Elétrico (temperatura celula: 25° C)											
Corrente (A)			Tensão (V)				Tensão (V)				
--- I-V 1000 W/m2 --- P-I 1000 W/m2			I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)								
--- I-V 800 W/m2 --- P-I 800 W/m2											
--- I-V 600 W/m2 --- P-I 600 W/m2											
--- I-V 400 W/m2 --- P-I 400 W/m2											
--- I-V 200 W/m2 --- P-I 200 W/m2											
SIMULADOR SOLAR											
Classe		AAA		IEC 60904-9		Incerteza de medição de energia		± 3 %			
MEDIDAS ELÉTRICAS											
CONDICIONES STC			CONDICIONES NMOT								
Irradiação		1000 W/m2		IEC 60904-1		Irradiação		800 W/m2		IEC 61215	
Temperatura da Célula		25 °C		IEC 60904-3		Temperatura ambiente		20 °C			
Massa de Ar		1,5		ASTM G173		Massa de Ar		1,5		ASTM G173-03	
				ASTM 1036		Velocidade do vento		1 m/s			
										</	

FABRICANTE					
		SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN		T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net	
					
MÓDULO FOTOVOLTAICO					
Séries	BIPV-COLORED-METALS		Referência	BIPV-CL-ME-07-M158-60	
			Tipo	MONOCRISTALINO	
GARANTIAS PADRÃO					
GARANTIA LINEAR DE DESEMPENHO					
					
Defeitos de fabricação		12 anos.			
Desempenho		90 % da potência nominal após 12 anos de operação,			
		80 % da potência nominal após 25 anos de operação.			
Vida útil		> 30 anos.			
INFORMAÇÃO AMBIENTAL					
Pico das Horas Solares	6 dia		kWh	Coal	Petrol/Gas Combined
Irradiação média	1000 W/ m2		1	0,961	0,828
Energia gerada	1,56 kWh/ dia		Evite	dia	1,50
	47 kWh/ mês		emissões	mês	45,07
	571 kWh/ ano		de CO2	ano	548,31
					0,372 kg/CO2
					0,58 kg/CO2
					17,45 kg/CO2
					212,25 kg/CO2
CERTIFICADOS					
ISO 9001	Sistemas de gestão da qualidade.				
ISO 14001	Sistemas de gestão ambiental.				
ISO 45001	Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional.				
CE	Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão.				
IEC/EN 61215	Módulos fotovoltaicos (PV) terrestres de silício cristalino – Aprovação do tipo e qualificação de projeto.				
IEC/EN 61730-1	Qualificação de segurança do módulo fotovoltaico (PV) - Parte 1: Requisitos para construção.				
IEC/EN 61730-2	Qualificação de segurança do módulo fotovoltaico (PV) - Parte 2: Requisitos para teste.				
IEC 63092-1	Fotovoltaicos em edifícios - Parte 1: Requisitos para módulos fotovoltaicos integrados em edifícios.				
UL 1703	Padrão para módulos e painéis fotovoltaicos de placa plana.				
EN 13501	Classificação ao fogo de produtos de construção e elementos de construção - Parte 1: Classificação usando dados de testes de reação ao fogo.				
EN 14449	Vidros na construção - Vidros laminados e vidros laminados de segurança - Avaliação da conformidade/Norma do produto.				
EN 12543	Vidro na construção - Vidro laminado e vidro laminado de segurança.				
EN 12600	Vidro na construção - Ensaio de pêndulo - Método de ensaio de impacto e classificação para vidro plano.				
EN 50583	Fotovoltaica em edifícios - Parte 1: Módulos BIPV.				
     					
EMBALAGEM					
CONTAINER 20'			CONTAINER 40'HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 Módulos fotovoltaicos (PV) - Teste de transporte - Parte 1: Transporte e envio de unidades de pacotes de módulos.					
EXPORT INFORMATION					
HS Code	85.41.43.00		TARIC code	85.41.43.00	
REGISTRO DE PRODUTORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS					
WEEE	7378		Entidade	ECOASIMELEC	
DESCRIÇÃO					
Módulo solar fotovoltaico de células de Silício sc-Si, série BIPV-Colored-Metals, para integração arquitetônica, do fabricante SOLAR INNOVA, potência máxima (Wp) 260 W, tensão de potência máxima (Vmp) 34,44 V, corrente de potência máxima (Imp) 7,56 A, tensão de circuito aberto (Voc) 40,64 V, corrente de curto-circuito (Isc) 8,02 A, eficiência 14,60 %, composto de 60 células, camada frontal de vidro temperado espessura 4 mm, camadas encapsulantes de células de PVB, camada posterior de vidro temperado espessura 4 mm, caixa de junção (diodos, cabos 4 mm2, 900 mm e conectores MC4-T4), temperatura de trabalho - 40 / + 85 °C, dimensões 1050 x 1700 x 10,23 mm, resistência ao vento 15345 Pa, resistência mecânica 15345 Pa, peso 40,74 kg.					
COMENTÁRIOS					
AVISO					
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso. Esta ficha de dados está em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma EN 50380. Imagens apenas para fins ilustrativos.					