





## MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	NON STANDARD	Referinta	SI-ESF-M-NE-P-110W	Tip	POLICRISTALINE
-------	--------------	-----------	--------------------	-----	----------------

## INTRODUCERE



## MATERIALS

Solar Innova utilizeaza materiale de ultima generatie pentru fabricarea modulelor fotovoltaice.

## USE

Modulele noastre sunt ideale pentru orice aplicatie care utilizeaza efectul fotoelectric ca sursa de energie curata, datorita poluarii chimice minime si fara poluarea fonica.

## FATA

Partea din fata a modulului contine un sticla solar temperata cu:

- Inalt nivel de transmisivitate.
- Reflectivitatea scazuta.
- Continut scazut de fier.

## CELULELE

Pentru aceste module fotovoltaice se utilizeaza celulele de siliciu policristalin de inalta eficienta (sunt confectionate dintr-multe geam de siliciu de inalta puritate), pentru a transforma energia solara in energie electrica de curent continuu.

Fiecare celula este clasificata electric pentru a optimiza comportamentul modulului.

Performanta sa este excelenta pe intreaga gama de spectru luminos, cu randamente deosebit de mari in situatii de lumina scazuta sau tulbure la lumina directa a soarelui (radiatii difuze).

## INCAPSULARE

Circuitele celulelor es lamina utilizand:

- EVA (Etilen Vinil Acetat).

## SPATE

Partea din spate a modulului contine un polimer din plastic (Tedlar) care asigura o protectie completa si sigilari impotriva agentilor de mediu si a izolatiei electrice.

## RAMA

Modulele se completeaza (finalizeaza) cu o rama din aluminiu anodizat pentru protejarea geamului la transport, manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legaturii. Acesta dispune de mai multe gauri de fixarea a modulului la structura de sprijin si de la sol, daca este necesar.

## CUTIE JONCTIUNI

Cutia de jonctiune instalata este fabricata din plastic rezistent la temperaturi ridicate. Cutia este inchisa si este pregatita pentru intemperii. Are un grad de IP67, care prevede sistemul de izolatie impotriva umiditatii si a intemperiiilor. In interiorul acestei sunt instalate diodele by-pass.

Modulele noastre sunt echipate cu cabluri flexibile, simetrice in lungime, cu un diametru de la punctul de cupru de 4 mm, rezistente la intemperii si au fost special concepute si certificate pentru utilizarea lor in modulele noastre.

## PERFORMANTE

Modulele noastre respecta toate normele de siguranta, flexibilitate, dubla izolatie si o inalta rezistenta la razele ultraviolete, de aceea sunt potrivite pentru utilizarea in aplicatii de exterior. Proiectarea acestor module face integrarea lor atat in cladirile industriale, cat si in cele rezidentiale (unul dintre cele mai emergente sectoare de pe piata fotovoltaica), precum si in alte infrastructuri, simple si estetice.

## CONTROL DE CALITATE

Avem un control de calitate impartit in trei elemente:

- Inspectii periodice ce ne permit sa garantam calitatea materiei prime.
- Control de calitate in timpul procesului de fabricatie.
- Control de calitate ale produselor finalizate, ce se efectueaza prin intermediul inspectiilor si testelor de siguranta si de performante.


## GARANTII

Procesele noastre de productie au fost elaborate in conformitate cu cerintele Normelor:

- ISO 9001, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
- ISO 14001, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
- ISO 45001, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si siguranta.

## CERTIFICATE

Modulele noastre fotovoltaice sunt certificate de catre laboratoare recunoscute la nivel international si este dovada noastra stricta a respectarii normelor internationale de siguranta, performanta pe termen lung si calitatea generala ale produselor.



## FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net



## MODUL FOTOVOLTAIC

Serie	NON STANDARD	Referinta	SI-ESF-M-NE-P-110W	Tip	POLICRISTALINE
-------	--------------	-----------	--------------------	-----	----------------

## CELULE

Tip	Monofacial	mc-Si			
<b>CARACTERISTICI MECANICE</b>					
Dimensiune	mm	156,75 x 130 ±0,5	Tk Tensiune	%/K	-0,36
Grosime	μm	210 ±20	Tk Curentul	%/K	0,07
Fata	[-]	Si3N4 anti-reflectie de acoperire	Tk Putere	%/K	-0,38
Sparte	[+]	Aluminiu (Al-BSF)			

## MODULE

## CARACTERISTICI ELECTRICE

## CONDITII STC

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	110	±3% (*)	
Selectarea putere	[Pmpp]	Wp	0/+3,30		
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	17,65	IEC 60904-1	
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	6,24	IEC 60904-3	
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	21,90	±3% (*)	
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	6,85	±4% (*)	
Tensiune maxima a sistemului	[Vsyst]	V	715	IEC/ UL	
Fusible máximo en serie	[Icf]	A	15		
Eficienta	[ηm]	%	13,14		
Factor de Forma	[FF]	%	73,42		

STC (Conditii de Testare Standard): Radiatia: 1000 W/m2 + Temperatura celulei: 25° C + Masa de Aer: 1,5

\* (Avand in vedere LID, gama de putere a autoritatii de certificare)

## CONDITII NMOT

Putere maxima	[Pmpp]	Wp	81	IEC 61215	
Tensiune la putere maxima	[Vmpp]	V	16,07		
Curentul la putere maxima	[Impp]	A	5,07		
Tensiune circuit deschis	[Voc]	V	20,02		
Curentul de scurtcircuit	[Isc]	A	5,56		

NMOT (Temperatura Nominala de Operatie a Modulului): Radiatia: 800 W/m2 + Temperatura ambientala: 20° C + Masa de Aer: 1.5 + Viteza vântului: 1 m/s

## CARACTERISTICI MECANICE

MODULE	LATIME (X)		INALTIME (Y)	ZONA	PUTERE/ZONA
Dimensiune	676	x	1240	0,84 m2	131 Wp/m2
CELULE					
Cantitate	4	x	9	= 36 unitati	0,73 m2

## COMPONENTE

MATERIAL	CANTITATE	GROSIME (Z)	DESCRIERE	DENSITATE	GREUTATE TOTALA
Rama	1 unitati	35 mm	Al 6065-T5	1,23 kg/m2	1,03 kg
Geam	1 unitati	3,2 mm	Calita	8,10 kg/m2	6,79 kg
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,34 kg
Busbars	5 unitati	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m2	0,07 kg
PV Cells	36 unitati	0,21 mm	mc-Si	0,20 kg/m2	0,15 kg
Incapsulare	1 unitati	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m2	0,34 kg
Backsheet	1 unitati	0,5 mm	TPT	0,47 kg/m2	0,39 kg
Cutie Jonctiuni	1 unitati	10 mm	PVC-IP68	0,10 kg/m2	0,10 kg
Dioda (By-pass)	2 unitati			0,01 kg/m2	0,02 kg
Cablu (+/-)	2 unitati	4 mm2	900 mm	0,10 kg/m2	0,20 kg
Conectoare	2 unitati	MC4-T4 tip	PVC-IP67	0,05 kg/m2	0,10 kg
<b>TOTAL</b>		<b>35 mm</b>		<b>11,16 kg/m2</b>	<b>9,53 kg</b>

## CARACTERISTICI TERMICE

COEFICIENT DE TEMPERATURA			POLICRISTALINE	
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit	α	[Isc]	0,0825 %/° C	
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis	β	[Voc]	-0,4049 %/° C	
Coeficient de temperatura de putere maxima	γ	[Pmpp]	-0,4336 %/° C	
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima		[Impp]	0,1000 %/° C	
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima		[Vmpp]	-0,3800 %/° C	
Temperatura Nominala de Operatie a Modulului		[NMOT]	+ 47 ± 2 ° C	

## TOLERANTE

Temperatura de lucru	- 40 / + 85 °C	Dimensiunea sticlei	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Voltaj de izolare dielectric	3000 V	Simetrie sticlei	< ± 3 mm	EN 12543-5
Umezeala relativa	0 / 100 %	Distolerance celulelor unice de sir	< ± 1 mm	EN 12543-6
Rezistenta la vant	2400 Pa			IEC 61215
Rezistenta mecanica	5400 Pa	Rezistenta maxima la grindina	∅ 28	23 m/s IEC 61215
Conductivitatea la sol	≤ 0.1 Ω	Rezistenta	≥ 100 Ω	

## CLASIFICARI

Aplicatii	A Clasa	IEC 61730	Poluare	Gradul	1	IEC 61730
Protectie electrica	II Clasa	IEC 61140 IEC 61730	Materiale	Grupul	I	IEC 61730
Rezistenta la foc	C Clasa	ANSI/UL 790 IEC 61730	Siguranta	Factori	1.5	IEC 61730

FABRICANT



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
 N.I.F.: ESB-54.627.278  
 Paseo de los Molinos, 12  
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
 E: info@solarinnova.net  
 W: www.solarinnova.net



MODUL FOTOVOLTAIC

Serie NON STANDARD Referinta SI-ESF-M-NE-P-110W Tip POLICRISTALINE

DESEN


CUTIE JONCTIUNI

Pozitie Fata - Spate - Marginea - Axa (X) - Axa (Y) -

MODULE

FATA

SPATE



LATIME (X) 676 mm


INALTIME (Y) 1240 mm

PERFORMANTA

CELULE


TEMPERATURI

Temperatura in functie de I<sub>sc</sub>, Voc si P<sub>max</sub>



RADIATIA


Iradiere in functie de I<sub>sc</sub>, Voc si P<sub>max</sub>  
(temperatura celulei: 25° C)




PANELS

TEMPERATURI

Performanta Electrica  
(temperatura celulei: 25° C)



IV-RADIATIA



SIMULATOR SOLAR

Clasa AAA IEC 60904-9 Incertitudine de masurarea puterii ± 3 %

MASURI ELECTRICE

CONDITII STC

CONDITII NMOT

Radiatia	1000 W/m <sup>2</sup>	IEC 60904-1	Radiatia	800 W/m <sup>2</sup>	IEC 61215
Temperatura celulei	25 °C	IEC 60904-3	Temperatura ambientala	20 °C	
Masa de Aer	1,5	ASTM G173 ASTM 1036	Masa de Aer	1,5	ASTM G173-03
			Viteza vantului	1 m/s	

